

TECHNICKÝ LIST BE SPECIAL DECOR RETRO

POPIS VÝROBKU

Interiérová, akrylová dekoratívna omietka s čistou textúrou, ktorá okrem iného umožňuje dosiahnuť efekt starých starožitných stien.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Steny v obytných, kancelárskych a obchodných priestoroch a v podobných suchých priestoroch.
- Môže sa nanášať na cementové a vápenno-cementové omietky, sadrokartóny (suché omietky).



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza A.
FAREBNÝ ROZSAH	K dispozícii v bielej a v odtieňoch z tónovacieho systému Avatint podľa vzorkovníka Tikkurila Interior Colour Card. Odtiene sú čo najbližšie k odtieňom zo vzorkovníka ako je to možné. Konečný odtieň bude závisieť od podmienok a spôsobu aplikácie, nástrojov a štruktúry omietky.
HUSTOTA	1,58 g/cm ³ .
KONZISTENCIA	Typ BGS 10-11 cm.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Do 2,5 kg/m ² .
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Približne 48 hodín do vysušenia omietky. Úplné vytvrdnutie omietky po 28 dňoch.
RIEDIDLO	V prípade potreby riedte do 10% vodou.
APLIKÁCIA	Nerezové alebo plastové hladidlo.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie ihneď po použití očistite vodou. Pred čistením odstráňte z maliarskych nástrojov čo najviac farby. Náradie ihneď po práci očistite vodou. Pred umývaním je potrebné náradie dôkladne utrieť, aby sa odstránilo čo najviac farby.
BALENIE	14 l.
PREPRAVA A SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom. Skladujte a prepravujte v tesne uzavretých nádobách pri teplotách od +5°C do +25°C. Výrobok prepravujte a skladujte v nádobách chránených pred poveternostnými vplyvmi pri teplote +5°C až +25°C. Výrobok je potrebné prepravovať a skladovať v nádobách, ktoré ho chránia pred vplyvom poveternostných podmienok. Teplota pri skladovaní a preprave musí byť medzi +5°C a +25°C. Chráňte náter pred mrazom.

TECHNICKÝ LIST BE SPECIAL DECOR RETRO

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C, no nie vyššia ako +25°C, relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Čerstvé minerálne omietky a povrchy môžu byť natierané najskôr po 4 týždňoch zretia. Povrchy, ktoré budú natierané, musia byť zbavené prachu a nečistôt. Všetky nerovnosti a chyby povrchu vyrovnajte vhodným tmelom. Následne aplikujte jeden náter Tikkurila Optiva Primer a Tikkurila Be Special Decor Retro ako vrchný náter.

Predtým natierané povrchy: Pred natieraním očistite a odmastite povrch. Celý povrch základujte jednou vrstvou Tikkurila Optiva Primer. Potom naneste omietku Tikkurila Be Special Decor Retro ako vrchný náter.

Povrchy natreté glejovými alebo vápennými nátermi: Odstráňte glejovú farbu alebo vápenný náter. Povrchy, ktoré budú natierané, musia byť zbavené prachu a nečistôt. Všetky nerovnosti a chyby povrchu vyrovnajte vhodným tmelom. Následne aplikujte jeden náter Tikkurila Optiva Primer a Tikkurila Be Special Decor Retro ako vrchný náter.

Upozornenie: Odporúča sa skontrolovať, či je použitý tmel pevný a stabilný na povrchu – ak sa po jemnom pretretí rukou z povrchu uvoľní tmel alebo prach, znamená to, že povrch musí byť natretý Tikkurila Suprabilit penetračným prostriedkom.

APLIKÁCIA: Aplikujte nerezovým alebo plastovým hladidlom na vytvorenie povrchu s hrúbkou 1-2mm. Štruktúra je tvorená počas nanášania omietky ryhami a rozotrením. Omietka môže byť podľa potreby zriedená do 10% s vodou. Konečná štruktúra a efekt závisí od typu použitého nástroja, hrúbky vytvoreného povrchu a od spôsobu aplikácie. Na celý povrch alebo na jeho architektonickú časť použite produkt z jednej výrobnéj šarže. Za účelom dosiahnutia ďalšieho farebného efektu, najskôr po minimálne 24 hodinách by ste mali použiť Tikkurila Be Special Decor Lasyr, Tikkurila Be Special Decor Silver alebo Tikkurila Be Special Decor Gold. Povrch je úplne suchý po 48 hodinách a úplne vytvrdený po 28 dňoch. Je tiež možné aplikovať omietky v rôznych farbách na tom istom povrchu, aby sa vytvoril ďalší farebný efekt. Odporúča sa používať maliarske nástroje ANZA.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalný odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Noste ochranné rukavice. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie. POZOR! Pri striekaní sa môžu vytvárať nebezpečné dýchateľné kvapôčky. Nevdychujte sprej alebo hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT), reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [EC č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu výrobku počas skladovania. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT), reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [EC č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT). Po aplikácii prípravku v uzavretých priestoroch vetrajte až do vymiznutia zápachu a po tomto čase sú priestory vhodné na použitie. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Poľsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, www.tikkurila.pl

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.