

TECHNICKÝ LIST BETOLUX AKVA

Farba na podlahy, pololesklá

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľná polyuretánová akrylová farba.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Betónové a drevené podlahy a schody v obytných, obchodných a skladových priestoroch. Betónové podlahy v saunách a vlhkých priestoroch. Vhodná pre podlahy vystavené miernemu mechanickému a chemickému namáhaniu.
- Na nátery betónových a drevených podláh v interiéri. Je tiež vhodná na údržbové nátery podláh, ktoré boli predtým natreté alkydovými alebo epoxidovými farbami alebo lakmi.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza A a C.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovník Feel the color 2020. Môže byť tónovaná do Tikkurila odtieňov.
KONEČNÝ EFEKT	Pololesklý.
OBJEMOVÁ SUŠINA	35%.
HUSTOTA	Približne 1,1-1,2 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	5-7 m ² /l.
DOBA SCHNUTIA	Suchá proti prachu po 15 minútach. Pretierateľná po približne 1 hodine. Povrch je pripravený na použitie nasledujúci deň. Konečnú tvrdosť a odolnosť dosiahne po približne 2 týždňoch.
RIEDIDLO	Voda.
APLIKÁCIA	Štetcom alebo valčekom.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistite vodou alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia).
ODOLNOSŤ	CHEMICKÁ: Dobre odoláva napríklad tukom a white spirit. Neodoláva silným rozpúšťadlám, ako napríklad riedidlám.
BALENIE	Báza A a C: 0,9l, 2,7l, 9l.
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom.
VOC	(kat. A/i) max. 140 g/l (2010). Betolux Akva obsahuje VOC max. 140 g/l.

TECHNICKÝ LIST BETOLUX AKVA *Farba na podlahy, pololesklá*

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Betónový povrch musí byť suchý a aspoň 4 týždne starý, relatívna vlhkosť betónu musí byť menej ako 97%. Počas natierania a schnutia musí byť teplota vzduchu, povrchu a farby minimálne +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané podlahy:

Betónové podlahy: Odstráňte cementové mlieko brúskou. Odstráňte prach po brúsení.

Drevené podlahy: Odstráňte všetky nečistoty, prach, olej a mastnotu.

Predtým natierané podlahy: Umyte predtým natierané povrchy s čistiacim prostriedkom Maalipesu zriedeným vodou v pomere 1:5, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte starý, odlupujúci sa náter. Dôkladne prebrúste povrch. Odstráňte prach po brúsení.

APLIKÁCIA: Pred použitím farbu dôkladne premiešajte.

Betónové podlahy: Nové betónové podlahy napenetrujte jednou vrstvou Betolux Akva Pohjuste alebo Betolux Akva, zriedených do 10% vodou. Dokončite nové a predtým natreté betónové podlahy 2–3 vrstvami neriedenej Betolux Akva. Použite valec s krátkym vlasom alebo, na menšie plochy, syntetický štetec.

Drevené podlahy: Natrite holé drevené povrchy 1-2 vrstvami izolačného základného náteru Multistop. Pre najlepšie výsledky izolácie vykonajte ošetrovanie dvakrát. Ukončite 2-3 vrstvami neriedenej Betolux Akva. Použite syntetický štetec.

Upozornenie! Farba rýchlo schne, preto naplánujte svoju prácu tak, aby ste predišli viditeľnému prekryvaniu. Postupujte pozdĺž dosiek, ošetrojte niekoľko dosiek naraz. Akékoľvek opravy náteru by sa mali vykonať až po zaschnutí povrchu.

ZDRSNENIE: Na zníženie šmykľavosti natretého povrchu pridajte jednu 1/3l nádobu protišmykového prášku Liukueste na 10 litrov neriedenej farby Betolux Akva. Stačí premiešať ručne. Použite zdrsňujúci náter na posledné dve vrchné vrstvy.

Zdrsňujúci náter sa môže použiť na celý povrch podlahy alebo na časti označené maskovacou páskou. Na schodoch môžete napríklad pridať protišmykový pásik na okraj každého schodu.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Natieraný povrch dosiahne svoju konečnú pevnosť a chemickú odolnosť približne po 2 týždňoch od povrchovej úpravy. Vyhnite sa umývaniu a čisteniu počas tejto doby. Povrchy sa čistia pomocou jemnej kefy, mopu alebo prachovky. Znečistené povrchy je možné čistiť neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Noste ochranné rukavice. Výstraha! Pri striekaní môžu vznikáť nebezpečné dýchatelné kvapky. Nevdychujte sprej ani hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) - ón (BIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.

TECHNICKÝ LIST
BETOLUX AKVA
Farba na podlahy, pololesklá

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.