

TECHNICKÝ LIST

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

POPIS VÝROBKU

Matný, nízko zápachový, vodou riediteľný akrylátový latexový základný náter určený na steny a stropy v interiéri. Poskytuje prvotriedny základ pre následné vrstvy náterov: Feelings Extra Durable, Feelings Interior Paint a Feelings Ceiling Paint.



VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Určený ako základný náter na omietky, betón, tmelené povrchy, sadrokartón, drevotriesku a drevovláknité dosky. Vhodný na nové povrchy a na údržbu náterov predtým natretých povrchov. Feelings Universal Primer je dobrou voľbou aj pod tapety. Pri tapetovaní dbajte na to, aby bol podkladový materiál vyplnený vhodným plnivom Presto alebo cementom vystuženým plnivom, ktorý sa nerozpúšťa ľahko vo vode. Produkt má tiež dobrú priľnavosť na pozinkovaných povrchoch.
- Steny a stropy v interiéri, najmä tam, kde sa vyžaduje dobrá priľnavosť, ako napríklad povrchy stien, ktoré sa majú tapetovať.

TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza AP.
KONEČNÝ EFEKT	Plne matný.
FAREBNÝ ROZSAH	Svetlé odtiene je možné tónovať v Tikkurila odtieňoch. Presnosť zvoleného odtieňa sa môže líšiť od odtieňa vo vzorkovníku.
OBJEMOVÁ SUŠINA	35%.
HUSTOTA	Približne 1,4 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Teoretická výdatnosť 8-10 m ² /l. Praktické pokrytie závisí od spôsobu aplikácie, podmienok, tvaru a drsnosti povrchu, ktorý sa má ošetriť.
DOBA SCHNUTIA	Suchý proti prachu po 30 minútach. Pretierateľný po 2-4 hodinách. Tapetovanie možné nasledujúci deň.
RIEDIDLO	Voda.
APLIKÁCIA	Valčekom alebo striekaním. Bezvzduchové striekanie tryska 0,015“-0,021“, alebo 0,380-0,530mm, riedenie 0-5% objemu.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistíte vodou ihneď po použití.
ODOLNOSŤ	Chemická: odolný čisteniu chemikáliami a jemnými rozpúšťadlami, ako napríklad White Spirit. Voči mokrému čisteniu: SFS-EN 13300 trieda II, ISO 11998. Teplná: 85°C, ISO 4211-3.
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom.
BALENIE	2,7l, 9l.
VOC	(kat. A/g) 30 g/l (2010).

TECHNICKÝ LIST

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, okolitá teplota musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nové neošetrené povrchy: Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu. Ak je to potrebné, vyrovnejte povrch vhodným tmelom Presto a vyschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení.

Predtým natierané povrchy: Povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne opláchnite vodou. Trhliny a škáry vyplňte vhodným Presto tmelom a zaschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení.

APLIKÁCIA: Pred použitím Feelings Universal Primer dôkladne premiešajte a v prípade potreby riedte vodou. Naneste 1-2 vrstvy valčekom alebo striekaním. Ako vrchný náter môžete použiť akrylátovú farbu ako napríklad Feelings Interior Paint, Lumi Interior Paint, Joker alebo RemonttiÄssa.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Ak je to potrebné, povrch je možné čistiť najskôr mesiac od ukončenia natierania. Znečistený povrch umyte dobre vyžmýkanou špongiou alebo handričkou pomocou neutrálneho (pH 6-8) čistiaceho prostriedku. Dodržiavajte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku týkajúce sa správneho pomeru riedenia. Po čistení nechajte povrch uschnúť.

S natieraným povrchom zaobchádzajte opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka navlhčenou handričkou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.