

## TECHNICKÝ LIST FINKOLORA FACADE AKRYLÁTOVÁ FARBA NA FASÁDY A INTERIÉRY



- ✓ Na fasády a interiéry
- ✓ Trvácne farby
- ✓ Odolná voči poveternostným podmienkam
- ✓ Jednoduchá aplikácia
- ✓ Vynikajúca výdatnosť: cca. 8 m<sup>2</sup>/l

### POPIS VÝROBKU

Ekologická disperzná, akrylátová farba na vonkajšie aj vnútorné použitie. Vytvára matný povrch odolný voči poveternostným podmienkam, poskytuje dlhotrvajúci dekoratívny efekt. Výrobok má veľmi dobrú príľnavosť k povrchu. Mikroporézny náter zaisťuje mikroventiláciu lakovaného povrchu.

### VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Výrobok sa používa na dekoratívne a ochranné účely na vonkajšie cementové a vápennocementové omietky, ako aj na steny a stropy v obytných a kancelárskych priestoroch a verejných budovách a na dekoratívnu maľbu betónových povrchov.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>FAREBNÝ ODTIEŇ</b>	Biely ako základný, tónovateľný až na 232 odtieňov.
<b>STUPEŇ LESKU</b>	Matný
<b>VÝDATNOSŤ</b>	Až 8 m <sup>2</sup> / l na jeden náter. Praktická výdatnosť závisí od nasiakavosti povrchu a spôsobu aplikácie.
<b>VISKOZITA (+23°C) KU</b>	100 - 110
<b>HUSTOTA</b>	cca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>DOBA SCHNUTIA (pri teplote +23°C)</b>	max. 2 - 3 hod.
<b>APLIKAČNÉ METÓDY</b>	Nanáša sa štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním.
<b>RIEDIDLO</b>	Voda
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Náradie pred čistením dôkladne utrite, aby sa odstránil prebytočný produkt. Náradie očistite vodou.
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)]</b>	Výrobok obsahuje menej ako: 30 g/l VOC
<b>BALENIE</b>	Biely / základ 0,9l; 4,5 l; 13,5 l.
<b>PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ</b>	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnkom. Skladujte 36 mesiacov od dátumu výroby, v originálne uzatvorenom obale.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

**PRÍPRAVA POVRCHU:** Nové, nenatreté povrchy musia byť suché a dôkladne očistené od akéhokoľvek odlupujúceho sa náteru, prachu, mastnoty a iných nečistôt, ktoré môžu znížiť príľnavosť náteru. Nové omietky a betónové podklady možno natierať po 4 týždňoch (odporúčame počkať s náterom nových budov po prvej vykurovacej sezóne, počas tejto doby stavba odparí vlhkosť). Farba použitá na základný náter môže byť zriedená až do 20% vodou. V prípade rekonštrukcie odstráňte odlupujúci sa starý náter, kriedujúce plochy oprášte a lesklé povrchy zmatnite brúsením, potom povrch vyčistite od prachu a umyte vodou pred natieraním. Vrstvy glejovej farby musia byť odstránené úplne na omietku. Nerovné povrchy, trhliny musia byť vyrovnané vápennocementovou výplňou a potom napenetrované riedenou farbou.

**APLIKÁCIA:** Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním. Pred aplikáciou náteru musí byť produkt dobre zamiešaný. Produkt nevyžaduje riedenie. Odporúča sa aplikovať 2-3 vrstvy, aby sa dosiahli požadované parametre povrchu. Nie je dovolené pridať do produktu vápno alebo kriedu. Náter je suchý po cca. 2 hodinách. Po sebe idúce vrstvy možno aplikovať najskôr po 4 hodinách. Aplikácia by mala byť vykonávaná pri teplote od +5°C do +25°C.

Upozornenie! Aby sa zabránilo rozdielnym odtieňom, použite farby z jednej výrobnéj šarže.

**TECHNICKÝ LIST  
FINKOLORA FAÇADE  
AKRYLÁTOVÁ FARBA NA FASÁDY A INTERIÉRY**

**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:**

Uchovávajúť mimo dosahu detí. Pri aplikácii používajte vhodný pracovný odev a ochranné rukavice. Uzavreté priestory musia byť po aplikácii dobre vyvetrané, až potom môžu byť používané. Utrite nadmerné množstvo farby z náradia pred čistením. Prázdne obaly, rovnako ako plechovky so zvyškami farby by mali byť ukladané na určené miesto, kde sa tento odpad zhromažďuje. Pri nakladaní s odpadmi postupujte podľa miestnych predpisov. Obsahuje reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-isothiazolin-3-ón [EC 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC 220-239-6] (3:1), 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré by mali byť dodržiavané. Ďalšie údaje o nebezpečných vplyvoch sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

**Výrobca:** Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Poľsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, [www.tikkurila.pl](http://www.tikkurila.pl)

**Distribútor:** Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobok je určený len pre profesionálne použitie a môže byť použitý iba odborníkmi, ktorí majú dostatočné vedomosti a odborné znalosti o správnom používaní výrobku. Vyššie uvedené informácie sú len odporúčaniami. V zmysle príslušných zákonov a v povolenom rozsahu neberieme zodpovednosť za podmienky za ktorých je produkt používaný. V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia vhodnosti pre zamýšľané použitie, použitie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.