



## BACKLIGHT SPRAY



VÝDATNOSŤ

ODOLNÝ UV ŽIARENIU

NESTEKÁ

ODOLÁVA POČASIU




5MIN




2 VRSTVY  
V PRÍPADE  
POTREBY



VYČISTITE TRYSKU



SUCHÝ  
PROTI  
PRACHU  
+20°C  
30MIN



+20°C  
4H



POUŽÍVAJTE OOPP

ALKYD NA BÁZE ROZPŮŠŤADIEL

**CAR-REP® BACKLIGHT TRANSPARENT SPRAYS** sú vhodné na aplikácie rôznych priehľadných predmetov, ktorým chcete dať farbu, no zároveň chcete udržať objekt priehľadný. Ak má objekt štruktúrovaný povrch, štruktúra zostane viditeľná pod lakovaným povrchom. Je špeciálne vyvinutý pre plastové povrchy, ale zlepšuje priľnavosť farieb a priehľadných vrstiev na všetkých povrchoch. Vďaka silnej priľnavosti možno aplikovať aj na tvrdé plasty. Príklady použitia: transparentné plasty natierané transparentným náterom, sklo, svetlá, žiarovky, kovy atď. Pred lakovaním otestujte kompatibilitu produktu.

**UPOZORNENIE:** V mnohých krajinách je zakázané natieranie zadných svetiel alebo akýchkoľvek iných svetiel cestných vozidiel. Pred natieraním akýchkoľvek svetiel alebo žiaroviek cestných vozidiel sa obráťte na miestne predpisy alebo úrady. Car-Rep® nezodpovedá za nesprávne použitie produktu.

**DOBA SCHNUTIA:** Suchý proti prachu: po cca. 30 min., nelepivý: po cca. 2 hodinách, suchý na dotyk: po cca. 4 hodinách.

**SPOJIVO:** Alkyd, na báze rozpúšťadiel

**STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):**  
lesklý 80-100 jednotiek lesku

**TEPELNÁ ODOLNOSŤ:** +80°C

**STABILITA POČAS SKLADOVANIA:** 60 mesiacov

**EU VOC OBSAH:** VOC 648,72 g/L

**VEĽKOSŤ BALENIA:** 400 ml

**PREDAJNÉ MNOŽSTVO:** 6 ks

**CAR-REP BACKLIGHT BLACK 400ML**

Č. produktu cr01095 EAN kód 6412490024475

**CAR-REP BACKLIGHT RED 400ML**

Č. produktu cr01096 EAN kód 6412490024482

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%



**NEBEZPEČENSTVO**

**Výrobca:** Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

**Distribútor v SR:** DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, info.sk@dejmark.com