

## TECHNICKÝ LIST MIRANOL KORISTEMAALI

DEKORAČNÁ FARBA S KOVOVÝM LESKOM / ZLATO, STRIEBRO, MEĎ

### POPIS VÝROBKU

Tixotropná (gélovitá), mierne zapáchajúca, alkydová náterová hmota na nátery drevených, drevotrieskových, drevovláknitých alebo kovových povrchov. Miranol je ľahko aplikovateľný, nesteká a rovnomerne sa rozťiera. Má dobré nivelačné vlastnosti. Rozpúšťadlová akrylová farba na dekoratívne natieranie.

### VLASTNOSTI A ODPORUČENÉ POUŽITIA

- Ornamenty, dekorácie a podobné predmety v interiéri.
- Na dekoratívne natieranie nových a predtým natretých drevených alebo kovových povrchov.



### TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>Produktová skupina farieb 2012</b>	339 Ostatné rozpúšťadlové vrchné nátery na použitie v interiéri
<b>FAREBNÉ ODTIENE</b>	Zlatý, strieborný a medený.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	30 %.
<b>HUSTOTA</b>	0,9 -1,2 g/cm <sup>3</sup> závisí od odtieňa, ISO 2811
<b>VÝDATNOSŤ</b>	10-13 m <sup>2</sup> /l
<b>BALENIE</b>	0,1 l, 1 l.
<b>DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)</b>	Zaschnutá proti prachu po 1 hod. Suchý na použitie po 24 hodinách.
<b>ODOLNOSŤ</b>	<b>Voči umývaniu:</b> Odolné voči ľahkému stieraniu vlhkou handričkou.
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Náradie očistíte s White spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čističom na náradie).
<b>METÓDY APLIKÁCIE</b>	Štetec, valček (mohérový valček s krátkym vlasom) alebo bežný sprej. Konvenčné nanášanie striekaním - dýza 1,4-1,8 mm - riedenie 20-25 obj.%
<b>PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ</b>	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. Nádoby/sudy < 450 litrov: nespádajú pod ADR, kvôli vysokej viskozite. Skladujte v dobre uzavretých nádobách pre ďalšie použitie. Nádoby/ sudy > 450 litrov: ADR 3 (III)

### NÁVOD NA POUŽITIE:

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

### PRÍPRAVA PODKLADU:

**Nenatierané povrchy:** Odstráňte špinu, prach, hrdzu, olej a masť.

Na utesnenie a vyrovnanie dreveného materiálu naneste 1-2 vrstvy príľnavého základného náteru Otex v odtieni čo najviac podobnom vrchnému náteru (zlato - TVT X029, striebro - TVT H168, meď - TVT J123).

Na kovových povrchoch použite svetlo šedý antikoročný základný náter Rostex Super. Ocelové predmety v suchom interiéri môžu byť natreté priamo Miranol Koristemaali. Hliník musí byť zdrsnený pred natretím.

**Predtým natierané povrchy:** Predtým natierané povrchy umyte s čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte odlupujúci sa náter a hrdzu škrabkou a potom prebrúste celý povrch, ako je to možné. Vyplňte diery, trhliny pomocou Lakkakitti, prebrúste a odstráňte prach po brúsení.

Pre utesnenie drevených povrchov, ktoré sú v zlom stave, penetrujte OTEX adhéznym základným náterom v odtieni v blízkosti vrchnej farby (zlato - TVT X029, striebro - TVT H168, meď - TVT J123). Na kovových povrchoch použite svetlo šedý antikoročný základný náter Rostex Super.

### Základný náter:

Pre utesnenie drevených povrchov, ktoré sú v zlom stave, penetrujte OTEX adhéznym základným náterom v odtieni čo najviac podobnom vrchnému náteru (zlato - TVT X029, striebro - TVT H168, meď - TVT J123). Na kovových povrchoch použite svetlo šedý antikoročný základný náter Rostex Super.

## TECHNICKÝ LIST MIRANOL KORISTEMAALI

DEKORAČNÁ FARBA S KOVOVÝM LESKOM / ZLATO, STRIEBRO, MEĎ

**POUŽITIE:** Miešajte Miranol dekoratívne farby s dostatočným predstihom pred a občas aj počas používania, aby sa zabránilo nejednotnosti farebného odtieňa spôsobeného postupným usádzaním kovových pigmentov.

V prípade potreby riedte farbu s White Spirit 1050 alebo Ruiskuohenne 1032. Aplikujte náter 1-2 krát so štetcom alebo valčekom alebo 2 krát striekacou pištoľou. Najviac rovnomerné prevedenie sa dá dosiahnuť valčekom alebo nanášaním konvenčným striekaním. Použite napríklad SUPERLON bodkovací štetec pre rohy a uhly v aplikácii valčekom.

Dokončite nanášaním laku Unica Super (len zlato a meď) na povrchy, ktoré musia byť odolné voči opotrebovaniu. Povlak laku trochu stlmi kovový lesk náteru.

**NÁVOD NA ÚDRŽBU: Čistenie približne po 1 mesiaci:** povrchy sa čistia pomocou jemného štetca, špongie, čistiacej handričky s neutrálnym (pH 6 -8) čistiacim prostriedkom. Veľmi špinavý povrch očistite pomocou špongie a mierne alkalického ( pH 8 -10) čistiaceho prostriedku. Dôkladne opláchnite povrch.

Pri normálnych podmienkach dosiahne povrch konečnú odolnosť a tvrdosť po 1 mesiaci. S povrchom preto narábajte opatrne .Ak je povrch potrebné očistiť v krátkej dobe od náteru použite jemnú čistiacu handričku.

### ÚDRŽBA:

Povrchy natreté dekoratívnou náterovou farbou Miranol môžu byť pretreté podobnou rozpúšťadlovou farbou alebo napr. alkydovou farbou. Pozri prípravu.

### Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

### Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.