

TECHNICKÝ LIST MIRANOL ODOLNÁ ALKYDOVÁ FARBA/VYSOKO LESKLÁ

POPIS VÝROBKU

Tixotropná (gélovitá), mierne zapáchajúca, alkydová náterová hmota.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Samostatne stojaci nábytok, náradie, lode, hračky, bicykle, značky atď.
- Na nátery drevených a kovových povrchov v interiéri a v exteriéri. Pozrite návod na použitie. Aplikácia s Miranol je jednoduchá, pretože vďaka svojim tixotropným vlastnostiam nekvapká, nesteká, ale rozotiera sa rovnomerne.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza A a C.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovníky: Feel the Color, tónovací systém Symphony. Môže byť tónovaný do Tikkurila odtieňov. Štandardné odtiene sú dostupné v menších baleniach.
KONEČNÝ EFEKT	Vysoko lesklý.
OBJEMOVÁ SUŠINA	50%.
HUSTOTA	Približne 0,9-1,1 kg/l v závislosti od odtieňa, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Kovové povrchy: 12-14m ² /l. Hladké drevené povrchy: 10-12m ² /l.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Suchý proti prachu po 3-4 hodinách. Pretierateľný po približne 24 hodinách.
RIEDIDLO	Pre aplikáciu štetcom: White Spirit 1050. Pre aplikáciu striekaním: Ruiskuohenne 1032.
APLIKÁCIA	Štetcom, valčekom alebo striekaním. Bezvzduchové striekanie: tryska 0,009-0,013" (0,23-0,33mm) – riedenie 10-20% objemu. Konvenčné striekanie: tryska 1,4mm-1,8mm – riedenie 25-35% objemu (DIN4 18-25s). V prípade aplikácie striekaním nesmie hrúbka suchého filmu presiahnuť 40 µm.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistite s White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia).

TECHNICKÝ LIST
MIRANOL
ODOLNÁ ALKYDOVÁ FARBA/VYSOKO LESKLÁ

ODOLNOSŤ VOČI	POVETERNOSTNÝM PODMIENKAM: Dobrá. CHEMIKÁLIÁM: Odoláva rastlinným a živočíšnym tukom, lubrikačným olejom a mastiam, terpentínu, white spirit a denaturovanému alkoholu. Neodoláva napr. riedidlám. SFS-EN ISO 2812. UMÝVANIU: Dobrá so všetkými bežnými čistiacimi prostriedkami, SFS-EN ISO 11998. TEPLU: do 120°C. Svetlé odtiene môžu pri vysokých teplotách zožltnúť. ISO 4211-3.
BALENIE	Báza A a C: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
PREPRAVA A SKLADOVANIE	Preprava a skladovanie v dobre uzavretých obaloch pri teplote od +5°C do +25°C. Neovplyvnený prepravou ani skladovaním v chlade.
Obsah VOC	Celkový obsah organických rozpúšťadiel predstavuje 410-440 g/l / 0,368-0,482 kg/kg.
Obsah organického uhlíka	Celkový obsah organického uhlíka v organických rozpúšťadlách predstavuje 346-371 g/l, 0,311-0,408 kg/kg.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. Poznámka! Schnutie pri týchto hraničných podmienkach je pomalšie ako pri štandardných podmienkach (t.j. +23°C, relatívna vlhkosť 50%). Najviac ovplyvnené sú tmavšie odtiene tónované s farbivami Avatint.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Odstráňte špinu, prach, hrdzu, olej a mastnotu.

Základujte drevo, drevotriestu, drevovláknité a drevené povrchy s Jehu alebo Otex Adhesion Primer. Kovové povrchy v suchých podmienkach v interiéri môžu byť priamo natierané s Miranol. V ostatných prípadoch sa odporúča základovať s Rostex Super antikoročným základným náterom. Zinkové a hliníkové povrchy základujte s Rostex Super antikoročným náterom. Hliníkové povrchy pred základovaním zdrsňte brúsením.

Predtým natierané povrchy: Predtým natierané povrchy umyte s čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte odlupujúci sa náter a hrdzu škrabkou a potom prebrúste celý povrch. Odstráňte prach po brúsení. Vyplňte diery, trhliny s vhodným tmelom od Tikkurila (napr. Lakkakitti). Povrchy v zlom stave základujte najskôr 1-krát s Jehu alebo s Otex Adhesion Primer.

Ak natierate s jasnou červenou alebo jasnou, žiarivo žltou, základujte drevený povrch s Jehu natónovanom v tom istom odtieni ako je odtieň vrchného náteru. Zinkové, oceľové alebo hliníkové povrchy základujte so svetlošedým Rostex Super.

TECHNICKÝ LIST

MIRANOL

ODOLNÁ ALKYDOVÁ FARBA/VYSOKO LESKLÁ

APLIKÁCIA: Pred použitím Miranol dôkladne premiešajte a zriedte, ak je to potrebné s White Spirit 1050 pri nanášaní štetcom, a pri použití spreja, zriedte s Ruiskuohenne 1032. Pri nanášaní štetcom alebo sprejom naneste 1-2 vrstvy.

ÚDRŽBOVÉ NATIERANIE: Povrch ošetrený s Miranol môžete pretierať s rozpúšťadlovými farbami podobného druhu. Pozrite Prípravu.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: V prípade potreby je čistenie možné približne po 1 mesiaci, nie skôr: povrchy sa čistia pomocou jemnej kefy, špongie, čistiacej handričky s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom na umývanie riadu. Veľmi špinavý povrch očistíte pomocou špongie alebo čistiacej handričky a mierne alkalického (pH 8 -10) čistiaceho prostriedku. Dôkladne opláchnite vodou. S natieraným povrchom zaobchádzajte opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka, použite jemnú kefku alebo vlhkú handričku.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabraňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.