

TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ 10 Tónovateľný obkladový lak /matný

C

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný tónovateľný akrylový lak na použitie v interiéri.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Obloženie stien a stropov a povrchy z guľatiny.
- Na rôzne drevené, obkladové, guľatinové, betónové a tehlové povrchy v suchých interiéroch. Nie je vhodný na ošetrovanie podláh alebo nábytku.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	EP báza
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovníky: Interior wood stains and lacquers Môže byť tónovaný v priesvitných odtieňoch Tikkurila.
STUPEŇ LESKU	Matný
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Hladké povrchy: 8-12 m ² /l
BALENIE	0,9 l, 2,7 l, 9 l
RIEDIDLO	Voda.
APLIKÁCIA	Štetcom alebo striekaním.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistíť vodou okamžite po použití. Na čistenie zatvrdnutého laku sa odporúča Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojov).
DOBA SCHNUTIA	Suchý proti prachu po 30 min., pretierateľný alebo brúsiteľný po 2-3 hodinách. Pripravený na použitie na nasledujúci deň. Lakovaná plocha dosiahne svoju konečnú tvrdosť asi po 1 mesiaci.
HUSTOTA	cca 1,0 kg/l, ISO 2811
OBJEMOVÁ SUŠINA	cca 22%
SKLADOVANIE	Chrániť pred mrazom.
VOC	(kat. A/e) 130 g/l (2010) Paneeli-Ässä obsahuje VOC max. 130 g/l.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý má byť ošetrovaný, musí byť suchý, teplota okolia najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu 30–80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané drevené povrchy: Vyčistite drevený povrch od akýchkoľvek nečistôt a prachu. Povrch jemne navlhčite vodou, nechajte uschnúť a prebrúste uvoľnené drevené vlákna. Odstráňte brúsny prach.

TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ 10 Tónovateľný obkladový lak /matný

Predtým lakované povrchy: Očistite predtým natreté povrchy čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne ich opláchnite vodou. Ak je lakovaný povrch vo veľmi zlom stave, odstráňte ho úplne pomocou odstraňovača farieb alebo brúsením. Ďalej postupujte ako s novým povrchom dreva.

LAKOVANIE: Pred a počas použitia produkt dobre premiešajte. Ak je potrebné, zriedte s vodou. Lak aplikujte na povrch 2-krát v smere textúry dreva. Ak používate tónovaný produkt aplikujte skúšobný náter na kúsok dreva, aby ste sa uistili, či je odtieň natónovaného laku vyhovujúci. Konečný odtieň povrchu závisí od druhu dreva, tvrdosti dreva, pôvodného prírodného odtieňa a počtu aplikácií. Prvý náter tónovaného laku vždy zriedte vodou od 20 % do 30%. Požadovaný odtieň a stupeň lesku sa zvyčajne dosiahne po aplikácii 2 vrstiev. Aby ste dosiahli jednotný odtieň, lak nanášajte na veľké plochy bez prerušenia, na niekoľko panelov súčasne.

NÁVOD NA ÚDRŽBU:

Nie skôr ako 1 mesiac od nanosenia laku:

Povrch očistite zľahka pomocou vlhkej mäkkej kefy, špongie alebo handričky s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom. Povrch nenechávajte mokrý. Veľmi znečistené povrchy čistite s jemne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom so špongiou alebo handričkou. Povrch dôkladne opláchnite vodou.

ÚDRŽBOVÉ OŠETRENIE: Povrchy ošetrované s Panneli- Ässä môžete udržiavať podobným vodou riediteľným lakom. Pozri prípravu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Obsahuje: 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT). Pozor. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdýchnutiu hmly/spreja. Noste ochranné rukavice PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom mydla a vody. Obsahuje malé množstvo senzibilizujúcich látok: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) a reakčnú hmotu: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT/MIT (3: 1)). Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu počas skladovania. Obsahuje: reakčná hmotu: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT/MIT (3: 1)).



GHS07

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.