

## TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ 20 Tónovateľný obkladový lak / polomatný

### POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný tónovateľný akrylový lak na použitie v interiéri.

### VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Obloženie stien a stropov a povrchy z guľatiny.
- Na rôzne drevené, obkladové, guľatinové, betónové a tehlové povrchy v suchých interiéroch. Nie je vhodný na ošetrovanie podláh alebo nábytku.



### TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>BÁZY FARIEB</b>	EP báza
<b>FAREBNÝ ROZSAH</b>	Vzorkovníky: Interior wood stains and lacquers
<b>STUPEŇ LESKU</b>	Polomatný.
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	Hladké povrchy: 8-12 m <sup>2</sup> /l
<b>BALENIE</b>	0,9 l, 2,7 l, 9 l
<b>RIEDIDLO</b>	Voda.
<b>APLIKÁCIA</b>	Štetcom alebo striekaním.
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Náradie čistiť vodou okamžite po použití. Na čistenie zatvrdnutého laku sa odporúča Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojov).
<b>DOBA SCHNUTIA</b>	Suchý proti prachu po 30 min., pretierateľný alebo brúsiteľný po 2-3 hodinách. Pripravený na použitie na nasledujúci deň. Lakovaná plocha dosiahne svoju konečnú tvrdosť asi po 1 mesiaci.
<b>HUSTOTA</b>	cca 1,0 kg/l, ISO 2811
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	cca 22%
<b>SKLADOVANIE</b>	Chrániť pred mrazom.
<b>VOC</b>	(kat. A/e) 130 g/l (2010) Paneeli-Ässä obsahuje VOC max. 130 g/l.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Povrch, ktorý má byť ošetrovaný, musí byť suchý, teplota okolia najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu 30–80%.

## TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ 20 Tónovateľný obkladový lak / polomatný

### PRÍPRAVA POVRCHU:

**Nenatierané drevené povrchy:** Vyčistite drevený povrch od akýchkoľvek nečistôt a prachu. Povrch jemne navlhčite vodou, nechajte uschnúť a prebrúste uvoľnené drevené vlákna. Odstráňte brúsny prach.

**Predtým lakované povrchy:** Očistite predtým natreté povrchy čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne ich opláchnite vodou. Ak je lakovaný povrch vo veľmi zlom stave, odstráňte ho úplne pomocou odstraňovača farieb alebo brúsením. Ďalej postupujte ako s novým povrchom dreva.

**LAKOVANIE:** Pred a počas použitia produkt dobre premiešajte. Ak je potrebné, zriedte s vodou. Lak aplikujte na povrch 2-krát v smere textúry dreva. Ak používate tónovaný produkt aplikujte skúšobný náter na kúsok dreva, aby ste sa uistili, či je odtieň natónovaného laku vyhovujúci. Konečný odtieň povrchu závisí od druhu dreva, tvrdosti dreva, pôvodného prírodného odtieňa a počtu aplikácií. Prvý náter tónovaného laku vždy zriedte vodou od 20 % do 30%. Požadovaný odtieň a stupeň lesku sa zvyčajne dosiahne po aplikácii 2 vrstiev. Aby ste dosiahli jednotný odtieň, lak nanášajte na veľké plochy bez prerušenia, na niekoľko panelov súčasne.

### NÁVOD NA ÚDRŽBU:

Nie skôr ako 1 mesiac od nanosenia laku:

Povrch očistite zľahka pomocou vlhkej mäkkej kefy, špongie alebo handričky s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom. Povrch nenechávajte mokrý. Veľmi znečistené povrchy čistite s jemne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom so špongiou alebo handričkou. Povrch dôkladne opláchnite vodou.

**ÚDRŽBOVÉ OŠETRENIE:** Povrchy ošetrené s Panneli- Ässä môžete udržiavať podobným vodou riediteľným lakom. Pozri prípravu.

### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne plechovky recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Noste ochranné rukavice. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) - on (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje: reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).

**Výrobca:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

**Distribútor v SR:** DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.