

TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ TITAN *Polomatný UV lak*

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný akrylátový lak na použitie v interiéri. Anorganické ochranné činidlo v laku (UV oxid titaničitý) účinne odfiltruje prírodné UV žiarenie a poskytuje drevu dlhodobú ochranu pred sfarbením.



VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Obložené steny a stropy, povrchy guľatiny a iné svetlé drevené povrchy.
- Vhodný pre rôzne svetlé drevené povrchy stien a stropov. Po zaschnutí sú suché lakované plochy jemne biele. Nie je vhodný na ošetrovanie tmavých drevených povrchov.



TECHNICKÉ PARAMETRE

KONEČNÝ EFEKT	Polomatný.
OBJEMOVÁ SUŠINA	24%.
HUSTOTA	Približne 1,0 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Hladké povrchy 8-12 m ² /l.
DOBA SCHNUTIA	Suchý proti prachu po približne 30 minútach. Môže sa brúsiť alebo pretierať po 2-3 hodinách. Zaschnutý na manipuláciu nasledujúci deň. Lakovaný povrch dosiahne svoju konečnú tvrdosť približne po 1 mesiaci.
RIEDIDLO	V prípade potreby riedte vodou.
APLIKÁCIA	Štetcom alebo striekaním.
ČISTENIE NÁRADIA	Najskôr odstráňte prebytočný lak z náradia. Náradie čistite ihneď po ukončení prác vodou. Čistič náradia Pensselipesu sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutého laku.
BALENIE	3 l, 10 l.
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/e 130 g/l (2010)]	Paneeli-Ässä Titan obsahuje max. 130 g/l VOC.

TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ TITAN *Polomatný UV lak*

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý má byť ošetrený, musí byť suchý, teplota okolia najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu 30–80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Neošetrené drevené povrchy: Vyčistite drevený povrch od akýchkoľvek nečistôt a prachu. Povrch jemne navlhčite vodou, nechajte uschnúť a prebrúste odstavajúce drevené vlákna. Odstráňte brúsny prach.

Predtým lakované povrchy: Lakované povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne opláchnite vodou. Ak je lakovaný povrch vo veľmi zlom stave, úplne ho odstráňte pomocou odstraňovača farieb alebo brúsením. Ďalej ošetrujte ako pri novom drevenom povrchu.

LAKOVANIE:

Prvá aplikácia:

Paneeli-Ässä Titan pred nanášaním dôkladne premiešajte a premiešajte tiež z času na čas počas aplikácie pri nanášaní na veľké povrchy, aby ste zabezpečili dôkladné premiešanie UV titánu a spojovacieho činidla do laku. Podľa potreby riedte vodou. Na koncové časti dreva naneste dve vrstvy laku. Aby ste dosiahli jednotný odtieň, ošetríte celý povrch naraz. Veľké plochy ošetríte po niekoľkých paneloch súčasne. Po nanosení prvej vrstvy laku povrch jemne prebrúste.

ÚDRŽBOVÉ NATIERANIE: Povrchy lakované s Paneeli-Ässä Titan môžu byť údržbovo pretierané tým istým alebo podobným vodou riediteľným lakom. Pozri Prípravu.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: V prípade potreby, no nie skôr ako 1 mesiac od aplikácie laku:

Povrch čistite zľahka vlhkým nástrojom na čistenie, jemnou kefkou alebo handričkou a neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom. Povrch nenechávajte mokrý. Veľmi znečistený povrch čistite s mierne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom a napríklad handričkou, mopom alebo špongiou. Povrch dôkladne opláchnite.

TECHNICKÝ LIST
PANEELI-ÄSSÄ TITAN
Polomatný UV lak

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Obsahuje: 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT). Pozor. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Noste ochranné rukavice. Obsahuje malé množstvo senzibilizujúcich látok: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT) a reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje: reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).



GHS07

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.