

## TECHNICKÝ LIST PARKETTI-ÄSSÄ 50 Rýchlo schnúci podlahový lak

### POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný polyuretánovo-akrylátový lak pre použitie v interiéri.

### VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Parketové a drevené podlahy a iné drevené povrchy v interiéri vystavené ľahkému mechanickému a chemickému namáhaniu.
- Na základné, vrchné a údržbové lakovanie brúsených drevených povrchov v interiéri. Tiež vhodný na údržbu predtým natieraných drevených podláh. Najskôr otestujte výrobok na malej ploche, aby ste sa uistili o jeho vhodnosti pre daný povrch.



### TECHNICKÉ PARAMETRE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>KONEČNÝ EFEKT</b>        | Pololesklý.  |
| <b>FAREBNÝ ROZSAH</b>       | Nie je tónovateľný.  |
| <b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>      | 30%.   |
| <b>HUSTOTA</b>              | Približne 1,0 kg/l, ISO 2811.  |
| <b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b> | Pri aplikácii štetcom 7-10 m <sup>2</sup> /l. Pri aplikácii valčekom 8-10 m <sup>2</sup> /l. Pri aplikácii plstovou stierkou 10-12 m <sup>2</sup> /l. Pri aplikácii oceľovou stierkou 20-25 m <sup>2</sup> /l.   |
| <b>DOBA SCHNUTIA</b>        | Doby schnutia sú uvedené v jednotlivých pracovných krokoch v návode na použitie. Suchý na použitie po približne 12 hodinách od poslednej aplikácie. Vyhnite sa ťažkému namáhaniu počas prvého týždňa. Vyhnite sa kladeniu vecí, ktoré zabraňujú schnutiu (ako sú napr. koberce) počas prvého týždňa. |
| <b>RIEDIDLO</b>             | Voda.  |
| <b>APLIKÁCIA</b>            | Polomatný a pololesklý: Aplikujte stierkou, štetcom alebo valčekom s krátkym vlasom.   |
| <b>ČISTENIE NÁRADIA</b>     | Najskôr odstráňte prebytočný lak z náradia. Náradie čistite ihneď po ukončení prác vodou. Čistič náradia Pensselipesu sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutého laku.   |

**TECHNICKÝ LIST**  
**PARKETTI-ÄSSÄ 50**  
**Rýchlo schnúci podlahový lak**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ODOLNOSŤ</b>    | <b>Chemická:</b> Odoláva utieraniu s napríklad White Spirit. Neodoláva riedidlám.<br><b>Voči umývaniu:</b> Výborná so všetkými bežnými čistiacimi prostriedkami, SFS 3755. |
| <b>BALENIE</b>     | 1 l, 5 l, 10 l.  |
| <b>SKLADOVANIE</b> | Chráňte pred mrazom.   |

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

**PODMIENKY APLIKÁCIE:**

Drevený povrch musí byť suchý a zbavený nečistôt, vosku alebo mastnoty. Teplota vzduchu a povrchu by mala byť aspoň +15°C a relatívna vlhkosť vzduchu v rozpätí 30-80%.

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

Podlahu prebrúste (brúsny papier 100 alebo 120) v smere štruktúry dreva, alebo dopadajúceho svetla z okien. Prach po brúsení dôkladne odstráňte vysávačom.

**ZÁKLADOVANIE:**

**Penetrácia brúsených holých drevených podláh:** Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Nalejte lak na podlahu a pevne rozotrite nerezovým hladidlom v smere štruktúry dreva. Nechajte zaschnúť približne 1 hodinu a v prípade potreby prebrúste (brúsny papier 150). Prach po brúsení dôkladne odstráňte vysávačom. Na podlahu aplikujte oceľovým hladidlom 1-2 vrstvy podlahového laku. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte povrch zaschnúť 30-60 minút.

**Priemyselne ošetrované alebo predtým lakované/natreté drevené podlahy:** Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Vyčistite mierne opotrebovanú drevenú podlahu od nečistôt, vosku a mastnoty. Prebrúste povrch v zlom stave na holé drevo a naneste lak, ako je uvedené vyššie. Povrch zmatnite brúskou (brúsny papier 120 alebo 150). Brúsny prach dôkladne odstráňte vysávačom a utrite vlhkou čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pred lakovaním skontrolujte vhodnosť Parketti-Ässä nalakovaním malej skúšobnej plochy. Naneste podlahový lak Parketti-Ässä 2-3 krát pomocou flotex alebo mohérovej špachtle, alebo 1-2 krát s valčekom. (POZOR: Aplikácia valčekom sa neodporúča pre lesklý lak.)

**Nerovné drevené podlahy:** Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Nerovné drevené podlahy lakujte pomocou štetca. Najskôr naneste tenkú vrstvu a nechajte zaschnúť aspoň 1 hodinu. Pokračujte postupne po niekoľkých doskách v smere štruktúry dreva. Lak rozotierajte rovnomerne, vyvarujte sa nanášaniu krúživými pohybmi. Prebrúste povrch a dôkladne odstráňte brúsny prach. Naneste druhú vrstvu a nechajte zaschnúť približne 3 hodiny pred aplikáciou tretej vrstvy. Tretia vrstva by mala byť hrubšia.

## TECHNICKÝ LIST PARKETTI-ÄSSÄ 50 Rýchlo schnúci podlahový lak

### LAKOVANIE:

**Prvá vrstva laku na brúsené drevené podlahy:** Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Nalejte lak na podlahu a pevne rozotrite nerezovým hladidlom v smere štruktúry dreva. Nechajte zaschnúť približne 1 hodinu a v prípade potreby prebrúste (brúsny papier 150). Prach po brúsení dôkladne odstráňte vysávačom. Aplikujte ďalšiu 1 alebo 2 vrstvy podlahového laku oceľovým hladidlom a medzi jednotlivými vrstvami nechajte povrch zaschnúť 30-60 minút.

**Vrchná vrstva laku pre morené alebo lakované podlahy:** Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Naneste dve alebo tri vrchné vrstvy laku Parketti-Ässä pomocou flotex alebo mohérovej špachtle alebo jednu alebo dve vrstvy pomocou valčeka.

**Údržbové lakovanie: Priemyselne lakované alebo predtým lakované/natreté parkety alebo drevené podlahy:** Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Vyčistite priemyselne lakovanú alebo predtým lakovanú/natretú, mierne opotrebovanú drevenú podlahu od nečistôt, vosku a mastnoty. Prebrúste povrch v zlom stave na holé drevo a naneste lak, ako je uvedené vyššie. Povrch zmatnite brúskou (brúsny papier 120 alebo 150). Brúsny prach dôkladne odstráňte vysávačom a utrite vlhkou čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pred lakovaním celej podlahy otestujte vhodnosť Parketti-Ässä pre vašu starú podlahu nalakovaním malej skúšobnej plochy. Naneste 2-3 vrstvy podlahového laku Parketti-Ässä pomocou flotex alebo mohérovej špachtle, alebo 1-2 vrstvy valčekom.

**Nerovné drevené podlahy:** Podlahový lak Parketti-Ässä pred použitím a občas počas aplikácie dôkladne premiešajte. Nerovné drevené podlahy lakujte pomocou štetca. Najskôr naneste tenkú vrstvu a nechajte zaschnúť aspoň 1 hodinu. Pokračujte postupne po niekoľkých doskách v smere štruktúry dreva. Lak rozotierajte pomaly a jemne, vyvarujte sa nanášaniu krúživými pohybmi. Prebrúste povrch a dôkladne odstráňte brúsny prach. Naneste druhú vrstvu a nechajte zaschnúť približne 3 hodiny pred aplikáciou tretej vrstvy. Tretia vrstva by mala byť hrubšia.

### POKYNY PRE ÚDRŽBU:

Lakovaný povrch dosiahne svoj konečný vzhľad a chemickú odolnosť približne po týždni od povrchovej úpravy. Vyhnite sa čisteniu podlahy počas tejto doby. Povrch čistite kefou, mopom alebo handričkou na prach. Znečistené povrchy je možné čistiť neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom.

**TECHNICKÝ LIST**  
**PARKETTI-ÄSSÄ 50**  
**Rýchlo schnúci podlahový lak**

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:**

Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Recyklujte prázdne, suché plechovky alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:**

Noste ochranné rukavice Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT/MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu počas skladovania. Obsahuje: reakčná hmota: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT/MIT (3: 1)).

**Výrobca:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

**Distribútor v SR:** DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.