

TECHNICKÝ LIST PINJASOL COLOR

POPIS VÝROBKU

Polotransparentný, tónovateľný náter na drevo.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Veľmi dobre preniká do dreva, čím zvýrazňuje jeho prirodzenú krásu. Chráni povrch pred vlhkosťou, slnečným žiarením a nečistotami, čím znižuje praskanie povrchu dreva.
- Vhodný na tvrdé druhy dreva, ako je dub, jaseň a buk. Môže byť použitý aj na mäkké drevo. Veľmi dobre priľne k povrchu a chráni ho pred zvetrávaním.
- Vhodný na drevené povrchy ako napríklad okenné rámy, vchodové dvere, nástenné dosky, zrubové domy a podobne.

LEN NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

TECHNICKÉ PARAMETRE

FAREBNÝ ROZSAH	Tónovací systém Temaspeed Premium. Obmedzená škála farieb podľa Valtti Semi transparent wood finishers.	
KONEČNÝ EFEKT	Nedá sa presne určiť. Pinjasol Color sa úplne absorbuje do dreva a nevytvára viditeľný povrchový film.	
OBJEMOVÁ SUŠINA	11%.	
HMOTNOSTNÁ SUŠINA	14%.	
HUSTOTA	0,85 kg/l.	
ODPORÚČANÁ HRúbKA FILMU A TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	8 – 10 m ² /l. Praktická výdatnosť závisí od metódy nanášania, podmienok pri natieraní a od tvaru a drsnosti natieraného povrchu.	
DOBY SCHNUTIA	90-110 g/m²	+20°C
	Suchý na manipuláciu, po	6-12h
	Suchý na manipuláciu, stohovanie, po	24h
	Doby schnutia a pretierania závisia od hrúbky filmu, teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a od vetrania.	
APLIKÁCIA	Bezvzduchovým striekaním, ponáraním.	
RIEDIDLO	Riedidlo 1050.	
ČISTENIE NÁRADIA	Riedidlo 1050.	
SKLADOVANIE	Skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom.	
Obsah VOC	Množstvo prchavých organických zlúčenín 730 g/liter. Maximálny obsah VOC v stave pripravenom na použitie je 730 g/l. VOC obsah zriedeného výrobku je 740 g/l.	

TECHNICKÝ LIST PINJASOL COLOR

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť čistý a suchý. Obsah vlhkosti v dreve by mal byť menej ako 18%. Teplota okolitého vzduchu, povrchu a samotného produktu by nemala klesnúť pod +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu by nemala prekročiť 80% počas nanášania a schnutia. Na zabezpečenie optimálneho výsledku je potrebná dobrá ventilácia.

PRÍPRAVA POVRCHU: Povrch očistite od nečistôt, prachu a uvoľňujúceho sa materiálu. Uistite sa, že na povrchu nie je pleseň a modré škvrny.

APLIKÁCIA: Pred použitím produkt dôkladne premiešajte. Zabráňte tvorbe peny. Produkt je pripravený na použitie.

Pre **bezvzduchové striekanie** je odporúčaný hrot trysky 0,013"-0,015" a tlak 120-180 bar. Uhol striekania sa volí podľa tvaru objektu. V prípade potreby môžete riediť do 10% riedidlom 1050.

Pre aplikáciu **ponáraním** je možné produkt riediť počas použitia do 10% riedidlom 1050.

Drevo obsahuje živicu a ďalšie farbivé extrakty, najmä v uzloch. Kolísanie teploty a vlhkosti môže v týchto oblastiach spôsobiť zmenu farby náteru.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré by mali byť dodržiavané. Ďalšie údaje o nebezpečných vplyvoch sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distribútor v SR:

DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobok je určený len pre profesionálne použitie a môže byť použitý iba odborníkmi, ktorí majú dostatočné vedomosti a odborné znalosti o správnom používaní výrobku. Vyššie uvedené informácie sú len odporúčaniami. V zmysle príslušných zákonov a v povolenom rozsahu neberieme zodpovednosť za podmienky za ktorých je produkt používaný.

V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia vhodnosti pre zamýšľané použitie, použitie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.