

## TECHNICKÝ LIST TIKKURILA PIRTTI Moridlo na vnútorné drevo.

### POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľné akrylátové moridlo určené na morenie vnútorných drevených povrchov, podľa návodu na použitie.



### VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Steny, stropy, dvere, podlahy a iné drevené povrchy.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>BÁZY</b>	EP
<b>FAREBNÉ ODTIENE</b>	Vzorkovník Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.
<b>HUSTOTA</b>	1,0 kg/l
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	6,6%
<b>BALENIE</b>	0,9 l, 2,7 l a 9 l
<b>ODOLNOSŤ VOČI</b>	Svetlu: Dobrá.
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	10-16 m <sup>2</sup> /l, závisí od druhu dreva, pórovitosti a drsnosti dreva.
<b>DOBA SCHNUTIA</b>	Zaschnuté proti prachu po 1-2 hodinách. Nasledujúce morenie alebo vrchný náter po 4-6 hodinách.
<b>RIEDIDLO</b>	Voda
<b>APLIKAČNÉ METÓDY</b>	Štetcom, špongiou alebo striekaním
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Náradie očistite s vodou.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

#### PODMIENKY APLIKÁCIE:

Morený povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

#### PRÍPRAVA PODKLADU:

Prebrúste nové drevené povrchy a odstráňte prach po brúsení. Predtým natierané povrchy prebrúste až do čistého dreva.

#### APLIKÁCIA:

Pred použitím Pirtti dôkladne premiešajte, aby sa zabezpečilo dobré zmiešanie farbiva/ vyrovnávacej látky vo výrobku. Na kúsok dreva urobte skúšobnú aplikáciu, aby ste sa uistili, že farba tónovaného produktu je správna. Konečná farba povrchu závisí od druhu dreva, tvrdosti dreva, jeho pôvodnej farby a počtu náterov.

Aplikujte jeden náter špongiou, štetcom alebo striekaním. Vždy natierajte celý povrch bez akýchkoľvek prerušení, veľké panely po niekoľkých doskách naraz, aby ste dosiahli rovnomerne namorené drevo a predišli farebným rozdielom. Svetlejšie odtiene môžu byť dosiahnuté riedením moridla s napr. rovnakým množstvom vody. Ak si želáte dosiahnuť tmavší odtieň, aplikujte ďalší náter po zaschnutí prvého.

Keď je povrch úplne suchý, naneste ochranný lak Kiva 10, 30 alebo 70.

#### POKYNY NA ÚDRŽBU:

Namorený a nalakovaný povrch dosiahne svoju konečnú tvrdosť a chemickú odolnosť približne po 2 týždňoch. Pred uplynutím tejto doby sa vyhnite čisteniu. Vyčistite povrch s kefkou, mopom alebo handričkou. Znečistené povrchy je možné čistiť neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom

## TECHNICKÝ LIST TIKKURILA PIRTTI Moridlo na vnútorné drevo.

### **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU:**

Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne plechovky recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT). Môže vyvolať alergickú reakciu. Noste ochranné rukavice.

### **Výrobca:**

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

### **Distribútor:**

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia o vhodnosti na zamýšľané použitie, také používanie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.