

## TECHNICKÝ LIST TAIKA HELMIÄISLASYRI (TAIKA PEARL GLAZE) PRIEHLADNÁ STRIEBORNÁ, ZLATÁ GLAZÚRA

### POPIS VÝROBKU

Prieľadná, vodou riediteľná špeciálna tónovateľná glazúra s kovovým perleťovým efektom.

### VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Používa sa v interiéri na stenách, kde sa vyžaduje povrch so špeciálnym efektom.
- Aplikujte na akrylátovú farbu na steny od Tikkurila ako napríklad Harmony Interior Paint. Náter je priesvitný a preto konečný vzhľad veľmi závisí od základného, podkladového náteru (ako napríklad Harmony Interior Paint). Odporúčania pre výber vhodných odtieňov nájdete vo vzorkovníku Taika. Dobré osvetlenie zvýrazňuje dekoratívny efekt.



### TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>FAREBNÝ ROZSAH</b>	Vzorkovník: Taika the real one.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Pololesklý.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	13%.
<b>HUSTOTA</b>	Približne 1,1 kg/l v závislosti od odtieňa, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	8-12 m <sup>2</sup> /l v závislosti od aplikačnej metódy.
<b>DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)</b>	Pretierateľná po približne 24 hodinách. Úplne suchá po približne 2 dňoch. Vlhké, studené podmienky a hrubšia vrstva náteru spomalia dobu schnutia.
<b>APLIKÁCIA</b>	Na aplikáciu použite tenký zamatový valček. Na vytvorenie rôznych vzorov povrchu použite napríklad efektový valec alebo štetec.
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Odstráňte prebytok farby z náradia. Náradie umývajte mydlom a vodou. Na čistenie mierne stvrdnutej farby sa odporúča Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojov).
<b>ODOLNOSŤ VOČI</b>	<b>SUCHÉMU ZMRŠTENIU:</b> Podľa inštrukcií v časti „Predtým natierané povrchy“. Ak chcete, môžete povrch s vytvoreným efektom prekryť vodou riediteľnou farbou na steny. <b>UMÝVANIU:</b> Odoláva ľahkému treniu vlhkou handričkou. <b>TEPLU:</b> do +85°C, 4211-3.
<b>BALENIE</b>	0,9l, 2,7l.

**TECHNICKÝ LIST**  
**TAIKA HELMIÄISLASYYRI (TAIKA PEARL GLAZE)**  
*PRIEHLADNÁ STRIEBORNÁ, ZLATÁ GLAZÚRA*

<b>PREPRAVA A SKLADOVANIE</b>	Preprava a skladovanie v dobre uzavretých obaloch pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/I 200 g/l (2010)]</b>	Množstvo VOC je maximálne 200 g/l.

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu musí byť najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 70% počas natierania a schnutia.

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

**Nenatierané povrchy:** Odstráňte špinu a prach z nenatieraných povrchov. Povrch v prípade vyrovnanie vhodným tmelom Presto a vyschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení.

**Predtým natierané povrchy:** Povrch vyčistite zriedeným Maalipesu čistiacim prostriedkom, dôkladne opláchnite vodou a nechajte preschnúť. Odstráňte odlupujúci sa náter. Brúsením zmatnite tvrdé, lesklé povrchy. Odstráňte prach po brúsení. Trhliny a diery vyplňte vhodným Presto tmelom a po zaschnutí povrch prebrúste.

**ZÁKLADNÝ NÁTER:** Naneste dve vrstvy akrylátovej farby určenej na steny od Tikkurila, napríklad Harmony/Feelings Interior Paint. Na natieranie použite valec s krátkym vlasom určený na hladké povrchy a zamerajte sa na čo najtenší vzor valca. Natieraný povrch by mal byť čo najrovnomernejší a najhladší, pretože Taika Pearl Glaze nezakryje nedostatky a nerovnosti povrchu (napríklad oblasti vyplňané tmelom), práve naopak, namiesto zakrytia nedostatkov na ne poukáže. Taika Pearl Glaze je priehľadná; farba podkladu bude mať preto zásadný vplyv na konečný vzhľad natretého povrchu. Napríklad sivý základný náter spolu s Taika Pearl Glaze vytvorí skutočný strieborný efekt, zlatožltá interiérová farba sa odporúča použiť so zlatou Taika Pearl Glaze. Na druhej strane, výberom odvážne odlišnej farby je možné vytvoriť značne rozmanité efekty. Odporúčané základné farby pod Taika Pearl Glaze nájdete vo vzorkovníku Taika colour card.

**APLIKÁCIA:**

**Natieranie veľkého súvislého povrchu:** Pred použitím Taika Pearl Glaze dobre premiešajte. Použite valček s krátkym vlasom určený pre hladké povrchy a aplikujte glazúru vo väčšom množstve na plochu približne v metrových pásoch. Potom použite valček na rozotieranie glazúry v dlhých zvislých ťahoch aby ste dosiahli čo najhladší povrch. Zamerajte sa na čo najtenší vzor valca a pokúste sa glazúru nanášať rovnomerne. Okraje zakryte maliarskou páskou, ktorú ihneď po natieraní odstráňte. Aplikujte 2 vrstvy pre viac pôsobivý a bohatší povrch.

**Poznámka:** Pokiaľ je povrch dobre pripravený, práca s výrobkom je jednoduchá aj pre začiatočníkov, avšak pri natieraní veľkých, hladkých, rovnomerných plôch sa vyžadujú zručnosti a skúsenosti.

## TECHNICKÝ LIST

### TAIKA HELMIÄISLASYRYRI (TAIKA PEARL GLAZE)

PRIEHLADNÁ STRIEBORNÁ, ZLATÁ GLAZÚRA

**EFEKTY:** Pri vytváraní efektov natierajte vždy malú časť (približne 1 x 1m) naraz. Najskôr použite valček s krátkym vlasom určený na hladké povrchy a náter aplikujte vo väčšom množstve. Ihneď po nanosení glazúry použite efektový valček, štetec alebo špongiu pre vytvorenie vzorov. Najskôr si však skúšobne naneste efektový náter na kúsok kartónu alebo na iný podklad.

Taika Pearl Glaze je vhodná na aplikáciu cez maliarske šablóny. Pre podrobnejšie inštrukcie a viac návodov si preštudujte maliarske brožúry Taika brochure a Effect Painting od Tikkurila.

**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** Taika Pearl Glaze dosiahne svoju konečnú odolnosť približne po 1 mesiaci od natierania. Vyhnite sa čisteniu počas tejto doby.

Po jej uplynutí môžete povrch čistiť neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom a jemnou čistou utierkou. Ihneď po ošetrovaní opláchnite a osušte.

**ÚDRŽBOVÉ NATIERANIE:** Postupujte podľa návodu v časti „Predtým natierané povrchy“. Ak si to želáte, povrch s efektom môžete prekryť inou vodou riediteľnou farbou na steny.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:** Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

**Výrobca:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distribútor v SR:** DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.