


TECHNICKÝ LIST TAIKA HELMIÄISMAALI (TAIKA PEARL PAINT) STRIEBORNÁ, ZLATÁ FARBA

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľná tónovateľná akrylová farba s metalickým perleťovým efektom.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Nábytok, ozdobné steny, ornamenty a podobne.
- Na nátery interiérových drevených, drevotriekovitých, drevotriekovitých dosiek, kovových povrchov a na sadrokartónové, betónové a podobné povrchy stien. Na prvé nanášanie a údržbu náterov a na pretieranie povrchov, ktoré boli predtým ošetrené alkydovou alebo kyselinou vytvrdzovanou farbou alebo lakom. Dobré osvetlenie zvýrazňuje efekt povrchu.



0575

TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza HM a báza KM.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovník: Taika the real one. Zlatá a strieborná.
KONEČNÝ EFEKT	Pololesklý.
OBJEMOVÁ SUŠINA	35%.
HUSTOTA	Približne 1,1 kg/l (netónovaná), ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	6-8 m ² /l.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Suchá na dotyk po hodine. Pretierateľná po 6-8 hodinách.
APLIKÁCIA	Štetec (syntetický štetec), valček, efektový náter (rôzne vzory valčekov, štetcov, atď.), striekaním (napríklad konvenčná striekacia pištoľ, veľkosť dýzy 1,8 mm, riedenie približne 40%). Upozornenie! Pri aplikácii striekaním vždy vykonajte skúšobný nástrek.
ČISTENIE NÁRADIA	Odstráňte prebytok farby z náradia. Náradie umývajte mydlom a vodou. Na čistenie mierne stvrdnutej farby sa odporúča Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojov).
ODOLNOSŤ VOČI	CHEMIKÁLIÁM: Odolná voči čistiacim chemikáliám a slabým rozpúšťadlám, ako je napríklad white spirit/lieh. Akékoľvek farebné škvrny z kávy, čaju a podobne sa musia okamžite utrieť.

TECHNICKÝ LIST
TAIKA HELMIÄISMAALI (TAIKA PEARL PAINT)
 STRIEBORNÁ, ZLATÁ FARBA

	UMÝVANIU: Odoláva viac ako 5000 umývacím cyklom, SFS 3755. TEPLU: do +85°C, 4211-3.
BALENIE	Báza HM: 0,1l, 0,225l, 0,9l, 2,7l. Báza KM: 0,1l, 0,225l, 0,9l, 2,7l.
PREPRAVA A SKLADOVANIE	Preprava a skladovanie v dobre uzavretých obaloch pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/I 200 g/l (2010)]	Množstvo VOC je maximálne 200 g/l.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia. Relatívne nižšie teploty (cca +15°C) a vysoká vlhkosť (50 až 70% relatívnej vlhkosti vzduchu) predĺžia dobu spracovania otvorenej nádoby, zabraňujú príliš rýchlemu vysychaniu farby, čo uľahčuje aplikáciu.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Dôkladne odstráňte špinu a prach z nenatieraných povrchov, aby ste zabezpečili čo najlepšiu príľnavosť povrchu.

Drevené povrchy: Povrch ošetríte základným náterom Helmi. Nové, holé drevené povrchy v dobrom stave môžu byť priamo natierané Taika Pearl Paint.

Kovové povrchy: Povrch ošetríte základným antikoróznym náterom Rostex Super alebo Rostex Super Akva.

Povrchy stien: V prípade potreby povrch zarovnajete vhodným tmelom Presto a zaschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Ošetríte základným náterom, napríklad Varma. Naneste 1-2 vrstvy akrylovej farby Tikkurila, napríklad Harmony Interior Paint.

Predtým natierané povrchy: Predtým natierané povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne opláchnite vodou. Nechajte uschnúť.

Drevené povrchy: Škrabkou odstráňte odlupujúcu sa farbu alebo lak. Brúsením zmatnite lesklé, tvrdé alebo lakované povrchy. Odstráňte prach po brúsení. Diery a trhliny vyplňte tmelom Presto Pikasilote a vyplnené plochy prebrúste. Ošetríte základným náterom tak ako pri nenatieraných povrchoch. Upozornenie! Na povrchy ošetrené nitrocelulóзовým lakom použite základný náter Otex.

Povrchy stien: Brúsením zmatnite tvrdé a lesklé povrchy. Odstráňte prach po brúsení. Diery a trhliny vyplňte tmelom Presto a zaschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Ošetríte základným náterom podobne ako pri nenatieraných povrchoch.

TECHNICKÝ LIST

TAIKA HELMIÄISMAALI (TAIKA PEARL PAINT)

STRIEBORNÁ, ZLATÁ FARBA

VRCHNÝ NÁTER: Farbu pred použitím dôkladne premiešajte až ku dnu.

Nábytok a podobne: Naneste dva nátery Taika Pearl Paint štetcom, valčekom alebo striekaním. Na veľkých plochách sa odporúča naniesť farbu najskôr valčekom a potom vyrovnáť štetcom. Pri práci používajte vysoko kvalitné syntetické štetce. Ťahy štetcov krásne zvyrazňujú perleťový efekt.

Povrchy stien/efekty: Na stenách Taika Helmiäismaali (Pearl Paint) najlepšie vynikne na menších ozdobných plochách, cez ktoré presvitá podkladová interiérová farba. Naneste Taika Helmiäismaali (Pearl Paint) valčekom na malú plochu (cca 1m x 1m) naraz, a ak si prajete, okamžite vytvorte efekty napríklad pomocou rôznych efektných valčkov, štetcov alebo špongií. Najskôr vyskúšajte efekty náteru na hrubom kuse lepenky alebo na inom podklade. Na zakrytie okrajov použite kryciu pásku a pásku ihneď po natretí odstráňte. Ak na natieranie okrajov používate štetec, postupujte v malých pásoch naraz a okamžite dokončite valčekom. Týmto spôsobom sú prechody menej viditeľné. Naneste dva nátery Taika Helmiäismaali (Pearl Paint), ale jeden náter pri efektom natieraní.

Natieranie veľkých, hladkých, rovnomerných plôch s Taika Helmiäismaali (Pearl Paint) si vyžaduje zručnosti a skúsenosti, ale kris-kros aplikáciu štetcom alebo valčekom na veľkých plochách zvládnu aj začiatočníci.

Taika Helmiäismaali (Pearl Paint) je tiež vhodná na aplikáciu cez maliarske šablóny. Pre podrobnejšie inštrukcie a viac návodov si preštudujte maliarske brožúry Taika brochure a Effect Painting od Tikkurila.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Nie skôr ako po 1 mesiaci od natierania: Povrch čistite neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom a jemnou kefkou, špongiou alebo čistiacou handričkou. Veľmi znečistené povrchy čistite mierne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom a napríklad čistiacou handričkou, mopom alebo špongiou. Dôkladne opláchnite vodou. Produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť po približne jednom mesiaci od natierania. S povrchom preto počas tejto doby zaobchádzajte opatrne. V prípade, že je potrebné povrch čistiť skôr, čistite ho len zľahka pomocou jemnej kefky, vlhkej handričky alebo mopu.

ÚDRŽBOVÉ NATIERANIE: Postupujte podľa návodu v časti „Predtým natierané povrchy“. Ak si to želáte, povrch s efektom môžete prekryť Helmi Furniture Paint (platí pre nábytok a podobne) alebo vodou riediteľnou farbou na steny (platí pre povrchy stien).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

TECHNICKÝ LIST
TAIKA HELMIÄISMAALI (TAIKA PEARL PAINT)
STRIEBORNÁ, ZLATÁ FARBA

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.