

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER20 ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOMATNÝ

POPIS VÝROBKU

Rýchlo schnúci, polomatný uretánovo alkydový lak. Obsahuje UV ochranný prostriedok, ktorý spomaľuje účinok žltnutia v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia. Tónovaný produkt poskytuje lepšiu ochranu pred UV žiarením, ako netónovaný produkt.



VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Odporúčané použitie: Lode nad čiarou ponoru, nábytok a podlahy, ktoré sú vystavené svetlu, mechanickému a chemickému namáhaniu.
- Vhodný pre aplikáciu na drevené povrchy v interiéri a v exteriéri.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza EP.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovníky: Interior wood stains and lacquers, Valtti-Semitransparent wood finishes. Môže byť tónovaný do Tikkurila priehľadných odtieňov. Vykonaajte skúšobnú aplikáciu na malej ploche, aby ste sa uistili o správnom výbere odtieňa. Ak je odtieň príliš tmavý, pridajte netónovaný lak Unica Super alebo riedidlo White Spirit 1050.
KONEČNÝ EFEKT	Polomat.
OBJEMOVÁ SUŠINA	38%.
HUSTOTA	Približne 0,9 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	8-10m ² /l.
DOBA SCHNUTIA	Suchý proti prachu po 1 hodine, suchý na dotyk po 2 hodinách, suchý na manipuláciu po 6 hodinách od lakovania. Ďalšiu vrstvu je možné aplikovať hneď ako je povrch suchý na manipuláciu. Produkt dosiahne konečnú tvrdosť a odolnosť po približne 4 týždňoch. Doby schnutia závisia od ventilácie, relatívnej vlhkosti vzduchu, teploty a hrúbky naneseného laku.
RIEDIDLO	White Spirit 1050.

TECHNICKÝ LIST
UNICA SUPER20
ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOMATNÝ

APLIKÁCIA	Štetcom alebo striekaním. Bezvzduchové striekanie: tryska 0,009-0,013" (0,230,33mm).
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistite s White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia).
ODOLNOSŤ VOČI	CHEMIKÁLIÁM: Odoláva benzínu, nafte, white spirit, denaturovanému alkoholu, rastlinným a živočíšnym tukom, lubrikačným olejom a mastiam. Neodoláva napr. riedidlám. OTERU: Veľmi dobrá. UMÝVANIU: Vynikajúca so všetkými bežnými čistiacimi prostriedkami, SFS 3755.
BALENIE	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
SKLADOVANIE	Nie sú ovplyvnené chladiarenským skladoom alebo prepravou.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má lakovať, musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 70% počas lakovania a schnutia. Neaplikujte v silnom slnečnom žiarení alebo v chladnom a vlhkom počasí. Naplánujte prácu tak, aby film vyschol do večernej rosy.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nové nelakované povrchy: Vyčistite povrch, odstráňte špinu a prach. Povrchy z tvrdého dreva pred lakovaním utrite s White Spirit 1050. Vonkajšie drevené povrchy, ktoré sú vystavené poveternostným podmienkam, vždy ošetrite so základným náterom Valtti Pohjuste pred lakovaním.

Predtým lakované povrchy: Predtým lakované povrchy umyte s čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte starý/odlupujúci sa lak škrabkou a potom celý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení.

LAKOVANIE: Pred použitím lak dôkladne premiešajte a príležitostne premiešajte aj počas aplikácie. Lakovanie prvá vrstva: na nové povrchy aplikujte plne lesklý Unica Super 90 zriedený maximálne do 20% s White Spirit 1050. Ak si želáte farebný povrch, natónujte základný lak do toho istého odtieňa ako vrchný lak. Ukončite 1-2 rovnomernými, tenkými vrstvami neriedeného laku.

Aplikujte 1-2 vrstvy neriedeného laku priamo na predtým lakované povrchy. Nanášajte rovnomerné a tenké vrstvy. Medzi jednotlivými vrstvami povrch jemne prebrúste.

ÚDRŽBOVÉ LAKOVANIE: Skontrolujte stav lakovaného povrchu a podľa potreby vykonajte údržbu, najmä u povrchov, ktoré sú nepretržite vystavené poveternostným vplyvom. Interval údržby tónovaného výrobku je dlhší ako interval bezfarebného produktu. Povrchy lakované pomocou Unica Super môžu byť ošetrené rovnakým lakom alebo podobným rozpúšťadlom riedeným lakom. Pozrite PRÍPRAVU.

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER20 ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOMATNÝ

NÁVOD NA ÚDRŽBU: V prípade potreby je čistenie možné približne po 1 mesiaci, nie skôr: povrchy sa čistia pomocou jemnej kefky, špongie, čistiacej handričky s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom na umývanie riadu. Veľmi špinavý povrch očistíte pomocou špongie, mopu alebo čistiacej handričky a mierne alkalického (pH 8-10) čistiaceho prostriedku. Dôkladne opláchnite vodou.

S natieraným povrchom zaobchádzajte počas prvých týždňov po lakovaní opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka, použite jemnú kefku alebo vlhkú handričku či mop.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

Poznámka! Riziko samovznietenia použitých čistiacich handier, papierových utierok atď. Kontaminované materiály môžu spôsobiť požiar o niekoľko hodín neskôr. Pred likvidáciou by sa mali namočiť do vody a umiestniť do uzavretej kovovej nádoby.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Obsahuje: uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických látok. Pozor. Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok s produktom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu iskier a otvoreného ohňa. - Zákaz fajčiť. Zabráňte vdychovaniu hmly / pár / aerosólov. Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Obsahuje etylmetylketoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.



GHS02

GHS07

Výrobca: : Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.