

## TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 60 ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOLESKLÝ

### POPIS VÝROBKU

Rýchlo schnúci, pololesklý uretánovo alkydový lak. Obsahuje UV ochranný prostriedok, ktorý spomaľuje účinok žltnutia v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia. Tónovaný produkt poskytuje lepšiu ochranu pred UV žiarením, ako netónovaný produkt.



### VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Unica Super je vhodný na vnútorné a vonkajšie drevené povrchy. Môže byť použitý na lodiach nad čiarou ponoru, nábytku a podlahách, ktoré sú vystavené svetlu mechanickému a chemickému namáhaniu. Vhodný pre aplikáciu na drevené povrchy v interiéri a v exteriéri.



### TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>BÁZY FARIEB</b>	Báza EP.
<b>FAREBNÝ ROZSAH</b>	Vzorkovníky: Interior wood stains and lacquers, Valtti-Semitransparent wood finishes. Môže byť tónovaný do Tikkurila priehľadných odtieňov. Vykonajte skúšobnú aplikáciu na malej ploche, aby ste sa uistili o správnom výbere odtieňa. Ak je odtieň príliš tmavý, pridajte netónovaný lak Unica Super alebo riedidlo White Spirit 1050.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Pololesk.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	48%.
<b>HUSTOTA</b>	Približne 0,9 kg/l, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	12-14m <sup>2</sup> /l.
<b>DOBA SCHNUTIA</b>	Suchý proti prachu po 2 hodinách, suchý na manipuláciu po 6 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné aplikovať po približne 24 hodinách. Produkt dosiahne konečnú tvrdosť a odolnosť po približne 4 týždňoch. Doby schnutia závisia od ventilácie, relatívnej vlhkosti vzduchu, teploty a hrúbky naneseného laku.
<b>RIEDIDLO</b>	White Spirit 1050.
<b>APLIKÁCIA</b>	Štetcom alebo striekaním. <b>Bezvzduchové striekanie:</b> tryska 0,009-0,013" (0,230,33mm) – riedenie 0-10% objemu.

**TECHNICKÝ LIST**  
**UNICA SUPER 60**  
*ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOLESKLÝ*

<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Náradie čistite s White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia).
<b>ODOLNOSŤ VOČI</b>	<b>CHEMIKÁLIÁM:</b> Odoláva benzínu, naftu, white spirit, denaturovanému alkoholu, rastlinným a živočíšnym tukom, lubrikačným olejom a masťami. <b>Neodoláva</b> napr. riedidlám. <b>UMÝVANIU:</b> Vynikajúca so všetkými bežnými čistiacimi prostriedkami, SFS 3755.
<b>BALENIE</b>	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
<b>SKLADOVANIE</b>	Nie sú ovplyvnené chladiarenským skladiškom alebo prepravou. Zle uzavreté alebo otvorené plechovky nevydržia dlhodobé skladovanie.

#### **NÁVOD NA POUŽITIE:**

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Povrch, ktorý sa má lakovať, musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas lakovania a schnutia. Neaplikujte v silnom slnečnom žiarení alebo v chladnom a vlhkom počasí. Naplánujte prácu tak, aby film vyschol do večernej rosy.

#### **PRÍPRAVA POVRCHU:**

**Nové nelakované povrchy:** Vyčistite povrch, odstráňte špinu a prach. Povrchy z tvrdého dreva pred lakovaním utrite s White Spirit 1050. Vonkajšie drevené povrchy, ktoré sú vystavené poveternostným podmienkam, vždy ošetríte so základným náterom Valtti Pohjuste pred lakovaním.

**Predtým lakované povrchy:** Predtým lakované povrchy umyte s čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte starý/odlupujúci sa lak škrabkou a potom celý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení.

**LAKOVANIE:** Pred použitím lak dôkladne premiešajte. Lakovanie prvá vrstva: na neošetrené povrchy aplikujte Unica Super zriedený maximálne do 20% s White Spirit 1050. Naneste 2-3 tenké a rovnomerné vrstvy. V prípade potreby zriedte vrchný lak 0-20%.

Aplikujte 1-2 vrstvy neriedeného laku na predtým lakované povrchy. Medzi jednotlivými vrstvami povrch jemne prebrúste. Poznámka! Prvá laková vrstva na vonkajších povrchoch musí byť vykonaná s plne lesklým Unica Super 90.

**ÚDRŽBOVÉ LAKOVANIE:** Skontrolujte stav lakovaného povrchu a podľa potreby vykonajte údržbu. Interval údržby tónovaného výrobku je dlhší ako interval bezfarebného produktu. Povrchy lakované pomocou Unica Super môžu byť ošetrené rovnakým lakom alebo podobným rozpúšťadlom riedeným lakom. Pozrite PRÍPRAVU.

**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** V prípade potreby je čistenie možné približne po 1 mesiaci, nie skôr: povrchy sa čistia pomocou jemnej kefy, špongie, čistiacej handričky s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom na umývanie riadu. Veľmi špinavý povrch očistite pomocou špongie, mopu alebo

## TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 60 ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOLESKLÝ

čistiacej handričky a mierne alkalického (pH 8-10) čistiaceho prostriedku. Dôkladne opláchnite vodou.

S natieraným povrchom zaobchádzajte počas prvých týždňov po lakovaní opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka, použite jemnú kefku alebo vlhkú handričku či mop.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU:** Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Zneškodnite kvapalný odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

**Poznámka! Riziko samovznietenia** použitých čistiacich handier, papierových utierok atď. Kontaminované materiály môžu spôsobiť požiar o niekoľko hodín neskôr. Pred likvidáciou by sa mali namočiť do vody a umiestniť do uzavretej kovovej nádoby.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Obsahuje: uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických látok. Pozor. Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok s produktom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčiť. Zabráňte vdychovaniu hmly / pár / aerosólov. Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste. Obsahuje etylmetyl ketoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. Noste ochranné rukavice.



GHS02

GHS07

**Výrobca:** Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distribútor v SR:** DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.