

TECHNICKÝ LIST

UNICA ULKOKALUSTEMAALI / UNICA ENAMEL

Špeciálna alkydová farba / pololesklá

POPIS VÝROBKU

Špeciálna alkydová farba.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Odporúčané použitie: Nábytok, stroje, vozidlá, člny, náradie atď.
- Na interiérové a exteriérové nátery kovového a dreveného nábytku. Je tiež vhodná na rôzne plastové povrchy, ako napríklad sklolaminátové a plastové člny (povrchy nad vodnou hladinou). Pozrite si návod na použitie.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza A a C.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovníky: Symphony color system, Feel the color, Feelings colour collection, Feel the color 2020. Môže byť tónovaná do Tikkurila exteriérových odtieňov.
KONEČNÝ EFEKT	Pololesk.
OBJEMOVÁ SUŠINA	42%.
HUSTOTA	Približne 0,9-1,2 kg/l v závislosti od odtieňa, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Hladké drevené povrchy 10-12m ² /l. Kovové a plastové povrchy: 12-14 m ² /l.
DOBA SCHNUTIA	Suchý proti prachu po 2 hodinách. Pretierateľný po 16 hodinách.
RIEDIDLO	White Spirit 1050 pre aplikáciu štetcom. Ruiskuohenne 1032 pre aplikáciu striekaním.
APLIKÁCIA	Štetcom, striekaním alebo valčekom s krátkym vlasom. Bezvzduchové striekanie: tryska 0,009-0,013" (0,230,33mm) – riedenie 5-20% objemu. Bežné striekanie: kvapalinová tryska 1,4mm-1,8mm, riedenie 25-35% objemu (DIN4 18-25s). Pri striekaní nesmie hrúbka suchého filmu presiahnuť 40µm.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistite s White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia).

TECHNICKÝ LIST
UNICA ULKOKALUSTEMAALI / UNICA ENAMEL
Špeciálna alkydová farba / pololesklá

ODOLNOSŤ VOČI	<p>CHEMIKÁLIÁM: Odoláva čistiacim prostriedkom, jemným zásadám a jemným kyselinám. Odolný voči terpentínu, white spirit/bielemu liehu a denaturovanému alkoholu. Neodoláva napr. riedidlám. Odoláva lubrikačným olejom a mazivám. Akékoľvek postriekanie palivom musí byť okamžite utreté.</p> <p>OTERU: Dobrá.</p> <p>UMÝVANIU: Dobrá so všetkými bežnými čistiacimi prostriedkami, SFS 3755.</p> <p>TEPELNÁ ODOLNOSŤ: 120°C, svetlé odtiene môžu mierne zožltnúť pri teplote nad 80°C, ISO 4211-</p>
BALENIE	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
PREPRAVA A SKLADOVANIE	Nie sú ovplyvnené chladiarenským sklodom alebo prepravou.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Zbavte nenatreté kovové a drevené povrchy akýchkoľvek nečistôt, prachu, mastnoty a oleja. Odstráňte bielu hrdzu z pozinkovaných povrchov kefou. Umyte plastové povrchy pomocou rozpúšťadla napr. Thinner 1029 alebo iného denaturovaného etanolu (ako je Sinol). Povrch obrúste a odstráňte brúsny prach. Vzhľadom na rozdiely medzi typmi plastov, by mal byť účinok rozpúšťadla a príľnavosť farby pred natretím celého povrchu najskôr otestovaný na malej ploche. Drevené povrchy základujte s Jehu alebo Otex. Kovové povrchy základujte antikoróznym základným náterom Rostex Super. Hliníkové povrchy musia byť pred nanosením základného náteru zdrsnené.

Predtým natierané povrchy: Povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne opláchnite vodou. Odstráňte odlupujúcu sa farbu škrabkou a celý povrch obrúste. Odstráňte brúsny prach. Použite Lakkakitti na vyplnenie všetkých otvorov a dutín. Prebrúste plnené plochy a odstráňte brúsny prach. Naneste stredný náter Jehu alebo Otex na opotrebované drevené povrchy alebo antikoróznym základným náterom Rostex Super na kovové povrchy.

Keď budete natierať so žiarivo červenou, žltou alebo oranžovou farbou, základujte drevený povrch s Jehu alebo Otex tónovanými do rovnakého odtieňa. Zinkované, hliníkové a ocelové povrchy by mali byť natreté svetlosivým základným náterom Rostex Super.

NATIERANIE: Pred použitím farbu dôkladne premiešajte a ak je to potrebné zriedte ju s White Spirit 1050 pri aplikácii štetcom a Ruiskuohenne 1032 pri aplikácii striekaním. Naneste 1-2 vrstvy štetcom, valčekom alebo striekaním.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: V prípade potreby je čistenie možné približne po 1 mesiaci, nie skôr: povrchy sa čistia pomocou jemnej kefy, špongie, čistiacej handričky s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom na umývanie riadu. Veľmi špinavý povrch očistite pomocou špongie, mopu alebo

TECHNICKÝ LIST

UNICA ULKOKALUSTEMAALI / UNICA ENAMEL

Špeciálna alkydová farba / pololesklá

čistiacej handričky a mierne alkalického (pH 8-10) čistiaceho prostriedku. Dôkladne opláchnite vodou.

S natieraným povrchom zaobchádzajte počas prvých týždňov po natieraní opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka, použite jemnú kefku alebo vlhkú handričku či mop.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Obsahuje: uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%), uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických. POZOR. Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii môže spôsobiť poškodenie orgánov. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Obsahuje etylmetyl ketoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok s produktom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčiť. Zabráňte vdychovaniu hmly / pár / aerosólov. Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice / odev.



GHS02

GHS07

GHS08

Výrobca: Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.