

TECHNICKÝ LIST UNICA AKVA LAKKA lak na dvere a okná

POPIS VÝROBKU

Špeciálny lak na báze modifikovaného akrylátu. Obsahuje prostriedok na ochranu proti UV žiareniu a vytvára povrch, ktorý odpudzuje vodu.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Okenné rámy, dvere, zárubne a drevené povrchy zasklenených balkónov.
- Lakovanie interiéru a exteriéru nových a predtým lakovaných alebo morených drevených povrchov. Ideálny na údržbové natieranie priemyselne lakovaných a morených drevených povrchov. Neodporúča sa pre husté a tvrdé drevy ako dub alebo teak.



TECHNICKÉ PARAMETRE

FARBA BÁZY	EPL báza
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovník: Interior wood stains and lacquers. Pri použití v interiéru je možné použiť buď samotné alebo tónované polopriehľadné Tikkurila farby. V exteriéri používajte iba tónované produkty.
LESK	Pololesklý.
OBJEMOVÁ SUŠINA	31%.
HUSTOTA	Približne 1,0 kg/l v závislosti od farby, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	8-12 m ² /l.
ODOLNOSŤ PROTI SVETLU	Nežltne.
DOBA SCHNUTIA	Suchý proti prachu po 1-2 hodinách. Pretierateľný nasledujúci deň. Tvrdosť pripravená na použitie po 2-3 dňoch. Okná môžu byť zatvorené po 1-3 dňoch v závislosti od poveternostných podmienok a hrúbky filmu. Pri nízkych teplotách a vo vlhkom počasí je doba sušenia dlhšia.
BALENIE	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom. Nesprávne zatvorené plechovky nevydržia dlhodobé skladovanie.
APLIKÁCIA	Aplikácia syntetickým štetcom. <u>Nanášanie striekaním:</u> Konvenčné striekanie: tryska 1.4-1.8mm, riedenie 5-15 obj.%. Bezvzduchové striekanie: tryska 0,009"-0,013", riedenie 0-5 obj.%
ČISTENIE NÁRADIA	Najskôr odstráňte prebytočnú farbu z náradia. Náradie čistite ihneď po ukončení prác vodou alebo čističom náradia Pensselipesu.

TECHNICKÝ LIST UNICA AKVA LAKKA lak na dvere a okná

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, teplota vzduchu najmenej +5°C a relatívna vlhkosť pod 80% počas natierania a sušenia.

PRÍPRAVA POVRCHU: Mechanicky odstráňte šednutím napadnuté drevo.

Nenatierané povrchy: Vyčistite neošetrený povrch dreva od akýchkoľvek nečistôt, plesní alebo uvoľneného materiálu. Z uzlov odstráňte uvoľnenú živicu. Na nenatieraný drevený povrch natrite Valtti Plus Base alebo Valtti Primer.

Predtým natierané/lakované povrchy: Všetok uvoľnený materiál odstráňte z predtým ošetreného povrchu drôtenou kefou. Umyte predtým natreté povrchy Maalipesu alebo Homeenpoisto, ak je to potrebné. Prípadné lesklé povrchy zbrúste do matna a odstráňte ostré hrany a nerovnosti. Odstráňte brúsny prach. Drevené časti interiéru: Naneste Spakkeli Wood Putty na otvory, jamky a ošetrené povrchy obrúste. Natrite čisté drevené povrchy s Valtti Plus Base alebo Valtti Primer. Na vytvorenie glazúry naneste Presto Window Putty.

APLIKÁCIA: Mechanicky odstráňte šednutím napadnuté drevo.

Nenatierané povrchy: Vyčistite neošetrený povrch dreva od akýchkoľvek nečistôt, plesní alebo uvoľneného materiálu. Umyte predtým natreté povrchy pomocou Maalipesu alebo Homeenpoisto, ak je to potrebné. Z uzlov odstráňte uvoľnenú živicu. Na nenatierané drevené povrchy natrite Valtti Plus Base alebo Valtti Pohjuste Priming Oil.

Predtým natierané/lakované povrchy: Z predtým ošetreného povrchu odstráňte uvoľnený lak a tmel. Umyte povrchy odstraňovačom plesní Maalipesu alebo Homeenpoisto, ak je to nevyhnutné. Lesklé povrchy brúste do matna a odstráňte ostré hrany a nerovnosti. Odstráňte brúsny prach. Drevené časti interiéru: Naneste Spakkeli Wood Putty na otvory, jamky a ošetrené povrchy obrúste.

Vonkajšie nenatierané drevené povrchy ošetrite Valtti Plus Base alebo Valtti Pohjuste Priming Oil. Na rámy okien aplikujte Presto Window Putty.

Poznámka! UNICA AKVA LAKKA nie je možné nanášať na silikónový tmel alebo na povrch natretý silikónom.

LAKOVANIE: Pred použitím farbu UNICA AKVA LAKKA dôkladne premiešajte. Aplikujte 1-2 krát štetcom, dvakrát na nenatierané povrchy. Na veľké povrchy sa odporúča najprv nanášať farbu valčekom a potom vyrovať vrstvu štetcom. Nenechajte okraje uschnúť. Pri maľovaní štetcom je možné UNICA AKVA LAKKA riediť vodou, najviac 5% (ak je to potrebné). Nakoľko sa jedná o rýchlo schnúci produkt, odporúčame náter aplikovať po úzkych pásoch v smere kresby dreva. Odporúčame použitie syntetických štetcov s viac rozvetvenými štetinami.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Povrch dosiahne v normálnych podmienkach konečnú tvrdosť a pevnosť až po približne 2 týždňoch od natierania, preto sa s natieraným povrchom musí zaobchádzať opatrne počas prvých týždňov po natieraní. Ak je potrebné povrch očistiť skôr ako po odporúčanom čase, čistite ho len zľahka jemnou kefkou alebo vlhkou handričkou alebo mopom.

Najskôr po 2 týždňoch od dokončenia je možné povrch očistiť s Talon Huoltipesu (1 diel Talon Huoltipesu a 10 dielov vody). Veľmi znečistený povrch a škvرنy môžete čistiť silnejším roztokom Huoltipesu (1:1). Vyčistený povrch opláchnite a nechajte uschnúť.

ÚDRŽBA: Možné ošetrovať s UNICA AKVA LAKKA. Pozri Prípravu.

TECHNIKÝ LIST UNICA AKVA LAKKA lak na dvere a okná

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalný odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT), reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)), 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (OIT) a 3-jód-2-propinylbutylkarbamát (IPBC). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje: reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.