



Capatect Stellanova Dark

Trblietavý efekt nanášaný nástrekom pre tmavé štruktúrované fasádne plochy.

Popis výrobku

Účel použitia:

Capatect Stellanova Dark je možné mimoriadne variabilne nanášať na prakticky všetky tmavé plochy štruktúrovaných omietok Capatect. Hospodárna technika spracovania a vysoký stupeň zaťažiteľnosti odpovedá moderným požiadavkám na výrobky, s ktorými je možné atraktívne a hospodárne pracovať. Použitie nie len na novostavbách, ale aj pri renováciách.

Vlastnosti:

- jednoduché a hospodárne spracovanie
- bez povrchového prnutia
- odolný vplyvom poveternosti
- s trblietavým sľudovým efektom

Balenie :

8 kg

Technické údaje:

- Hustota 2.750 kg/m³
- Objemová hmotnosť 860 kg/m³
- Teplota tavenia > 1.300 °C

Farebný odtieň:

Čierny

Skladovanie:

V chladnom, ale nemrazivom prostredí.

Spracovanie

Vhodné podklady:

Všetky tmavé odtiene štruktúrovaných omietok Capatect. Pri svetlých odtieňoch omietok doporučujeme použiť Capatect Stellanova ICE. V prípade

pochybností pripravte vzorovú plochu.

Príprava podkladu:

Aby sa docielilo optimálnej prídržnosti výrobku Capatect Stellanova Dark k podkladu, musí sa nanášať vždy do čerstvo nanesej omietky.

Nanášanie náteru:

Capatect Stellanova Dark sa nanáša pištoľou s hornou nádržkou (napr. SATA pištoľ JET 3000/B/RP) do čerstvo nanesej a ešte vlhkej vrstvy omietky. Nanáša sa rovnomerne krížovým pohybom pištole. Doporučuje sa chrániť fasádu pred vetrom, aby sa minimalizovali straty.

- Kompresor s výkonom aspoň 400 l/min.
- Tlak vzduchu cca 2 bary
- Tryska cca 1,9 mm
- Odstup od fasády 40 – 60 cm

Spotreba:

Cca 80 g/m²

Podmienky spracovaní: pri

Riadte sa požiadavkami pre omietky – vidte technické listy omietok Capatect.

Odporúčania:

Aby sa zabránilo nepravidłnostiam vo vzhľade fasády (tvorba „obláčikov“), musí sa Capatect Stellanova Dark nanášať v ucelenej ploche naraz a rovnomerne krížovými ťahmi do čerstvej omietky. Pri šedých odtieňoch doporučujeme najväčší súčiniteľ odrazu

svetla 25. Pri všetkých ostatných odtieňoch doporučujeme zhotovenie vzorovej plochy a rozhodnutie až na jej základe.

Reklamácie vzniknuté nedodržaním tejto zásady nebudú uznané. Za silného vetra alebo slnečného žiarenia doporučujeme chrániť fasádu zakrytím plachtami alebo sieťami. Aby sa zabránilo poškodeniu fasády behom zasychania, doporučujeme chrániť ju vhodným zakrytím. Aby sa zachovali všetky vlastnosti výrobku, nemiešajte ho s inými výrobkami. Výrobok nie je vhodný na vodorovné plochy zaťažené vodou.

Inštrukcie

Bezpečnostné upozornenia:

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov (kód odpadu 17 01 00.)

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa

pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám

kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:
tel. 00421 255 566 440
fax. 00421 255 566 435
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: január 2014

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.