

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

Okamžitá oprava trhlin a netesností

- Okamžitá oprava trhlin a netesností až do 2 mm
- S obsahom skleneného vlákna
- Rýchlejšie a lacnejšie ako servisná oprava
- Vynikajúca príľnavosť na rôzne povrchy
- Aplikácia za všetkých poveternostných podmienok
- Rýchle opravy striech, odvkapov, zvodov, komínov, potrubí a pod.



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

POPIS

Vodotesná elastická farba s obsahom skleneného vlákna na prekrytie a izoláciu trhlín a netesností.

DOPORUČENÉ POUŽITIE

Vodotesné povrchové úpravy striech, nepochôdných terás, žlabov a odkvapov, striech, komínov, potrubí a pod. Výrobok je možné pretierať produktami Dacfill, Coating PRT alebo Dacfill HZ.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota:	1,01
Stupeň lesku:	pololesk
Objemový obsah sušiny:	43 %
Váhový obsah sušiny:	52 %

ZASYCHANIE PRI 20°C/RH 50%:

Na dotyk: 4 hodiny Plne vytvrdený: 3 týždne
Prelakovateľný: po 3-14 dňoch rovnakým produktom, po 6 týždňoch inou farbou.

DOPORUČENÁ MOKRÁ VRSTVA NÁTERU

1000 µm

DOPORUČENÁ SUCHÁ VRSTVA NÁTERU

430 µm

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

1 vrstva 1,0 m²/L pri 430 µm suchého filmu náteru.

PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktická výdatnosť závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť, drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA PODKLADU

Odstráňte starostlivo prach, masť a nečistoty ako mach, blato a suché listy. Miesta, ktoré majú byť opravované, očistíte kefou a hubkou. Po očistení je možné Fillcoat aplikovať priamo na asfaltové podklady, tvrdé PVC, polyester, zinok, hliník, sklo, dlaždice a iné. Fillcoat je možné aplikovať za každého počasia, aj pod vodou s výnimkou poréznych podkladov. Porézne materiály (betón, kameň, drevo) je potrebné najprv vysušiť a najsôr ošetriť vrstvou produktu Primer 44HS. V prípade opakovane opravovaných plôch alebo prasklín aplikujte naprieč.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre zaistenie homogenity pred použitím premiešajte.

APLIKAČNÉ PODMIENKY

Aplikuje sa pri akýchkoľvek poveternostných podmienkach s výnimkou snehu.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: ŠTETEC

Neriediť.

ČISTENIE NÁSTROJOV - ZNEČISTENIE

Thinner 22 a pod..

POZNÁMKA

Nikdy nepoužívajte Fillcoat na izoláciu z polystyrénu alebo na nový betón (betón by mal byť najmenej 2 roky starý). Nepoužívajte ako základný náter pod Dac Hydro Alu.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

VOC produktu:	485 g/l
VOC zmesi:	485 g/l
VOC kategória:	A/i
VOC limit:	500 g/l
Použitie:	Exteriér
Bod vzplanutia:	40°C

Bezpečnostné informácie: Viď karta bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na plechovke..

SKLADOVATEĽNOSŤ

5 rokov od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých a dobre vetrateľných priestoroch, nie na priamom slnečnom svetle, pri teplote medzi 5°C a 35°C.



SLEDUJTE VIDEO

Dátum vytvorenia: 30/05/2024



Distribútor v ČR: European Aerosols s.r.o.
Vintrova 196
664 41 Popůvky
Tel.: +420 547 424 700
www.european-aerosols.com
sales-cz@european-aerosols.com

Distribútor v SR: European Aerosols s.r.o.
Južná trieda 48
040 01 Košice
Tel.: +421 55 7288551, +421 903 626 900
www.european-aerosols.com
sales-sk@european-aerosols.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu