

TECHNICKÝ LIST ARGENTUM 20 Špeciálny hygienický vrchný náter

POPIS VÝROBKU

Špeciálny vrchný náter, navrhnutý pre povrchy stien a stropov v interiéri, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň hygieny. Prípravok obsahuje aktívne striebro ako účinnú látku, ktorá spolu s dobrou hygienou výroby bráni rastu bakteriálnych kmeňov na natieraných plochách. Produkt bol testovaný v súlade s normou ISO 22196 s expozičným časom 24 hodín. Klasifikácie úrovne 04, 05 a 06. Výrobok je schválený pre nepriamy kontakt s potravinami (PZH, Hygienic Certificate).



VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Povrchy stien a stropov v priestoroch, v ktorých sa očakáva, že povrch má vynikajúcu odolnosť voči opotrebovaniu a vysokú úroveň hygieny. Napríklad haly, schodiská, nemocničné chodby, izby pacientov, a ďalšie takéto zariadenia, v ktorých sú povrchy stien viac namáhané.
- Na natieranie betónu, omietok, tmelu, tehál a na iné bežné stavebné dosky. Vhodný ako na prvé nanášanie, tak na údržbové nátery.



TECHNICKÝ LIST ARGENTUM 20 ŠPECIÁLNY HYGIENICKÝ VRCHNÝ NÁTER

TECHNICKÉ PARAMETRE

| | |
|-------------------------------|---|
| BÁZY FARIEB | Báza A. |
| FAREBNÝ ROZSAH | Svetlé odtiene môžu byť tónované do Tikkurila odtieňov. |
| KONEČNÝ EFEKT | Polomatný, stupeň 4 z RT klasifikácie. |
| OBJEMOVÁ SUŠINA | 40%. |
| HUSTOTA | Približne 1,2 kg/l, ISO 2811. |
| TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ | Približne: 8-9 m ² /l. |
| DOBA SCHNUTIA | Suchý na dotyk po približne 2 hodinách. Pretierateľný po približne 4 hodinách. |
| APLIKÁCIA | Štetcom, valčekom alebo striekaním. Bezvzduchové striekanie: tryska 0,015-0,021", riedenie 05% objemu. |
| RIEDIDLO | Voda. |
| ČISTENIE NÁRADIA | Náradie čistite vodou. Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia) sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby z náradia. |
| ODOLNOSŤ VOČI | CHEMIKÁLIÁM: Odoláva rozpúšťadlám, ako napríklad White Spirit. UMÝVANIU: Veľmi dobrá. Odoláva umývaniu čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sa používajú v nemocniciach. MOKRÉMU ČISTENIU: SFS-EN 13300 trieda I, ISO 11998. TEPLU: +85°C, ISO 4211-2 a ISO 4211-3. |
| ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI | Má vysoké zneškodňovacie vlastnosti proti bovinému koronavírusu: Produkt bol testovaný na preukázanie vysokej aktivity zneškodňovania boviného koronavírusu (S379 Riems) pomocou kvantitatívneho testu na nosič podľa ISO 21702: 201. Test vykonala spoločnosť Eurovir Hygiene-Labor GmbH (dátum správy o teste: 4. januára 2021). Stanovenie antibakteriálnej aktivity: Baktericíd produktu bol testovaný podľa ISO 22196. Použité bakteriálne kmene boli Staphylococcus aureus ATCC 6538P a Escherichia coli ATCC 8739 po dobu 24 hodín. |
| BALENIE | 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l |
| PREPRAVA A SKLADOVANIE | Chráňte pred mrazom. Neskladujte na priamom slnku, ani pod ochrannou plachtou. Tónovaný výrobok, výrobok skladovaný v nesprávne uzavretej alebo poloprázdnej plechovke nevydrží |

TECHNICKÝ LIST ARGENTUM 20 ŠPECIÁLNY HYGIENICKÝ VRCHNÝ NÁTER

| | |
|------------|--|
| | dlhodobé skladovanie. Nádobu opatrne zavrite na ďalšie použitie. Musí byť chránený pred mrazom. Skladujte na suchom a chladnom mieste, chráňte pred slnečným žiarením. Plechovku opatrne zatvorte pre ďalšie použitie. |
| VOC | (kat. A/a) 30 g/l (2010) Argentum 20 obsahuje VOC max. 30 g/l. |

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Z povrchu odstráňte špinu a prach. Povrch v prípade potreby vyrovnajte vhodným tmelom Presto alebo Prestonit a po zaschnutí prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Naneste základný náter Ässä 1 primer alebo Luja Universal Primer.

Predtým natierané povrchy: Predtým natierané povrchy umyte s čistiacim prostriedkom Maalipesu podľa pokynov na použitie, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte odlupujúci sa náter. Prebrúste celý povrch. Odstráňte prach po brúsení. Diery a trhliny vyplňte vhodným tmelom Presto alebo Prestonit. Vyhladené povrchy natrite Ässä 1 primer alebo Luja Universal Primer.

APLIKÁCIA: Pred použitím Argentum 20 dôkladne premiešajte. Aplikujte 1-2 vrstvy valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Po natieraní sa s povrchom musí zaobchádzať opatrne po dobu niekoľkých týždňov, pretože produkt dosiahne svoju konečnú tvrdosť a trvanlivosť za normálnych podmienok približne po mesiaci. Ak je potrebné povrchy čistiť skôr, čistite ich len zľahka pomocou mäkkej kefy alebo vlhkej handričky.

Povrchy čistite neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom a vlhkou handričkou, špongiou alebo kefkou. Veľmi špinavý povrch očistite mierne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom.

Dôkladne opláchnite vodou. Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa správneho pomeru riedenia čistiaceho prostriedku.

ÚDRŽBOVÝ NÁTER: Ošetrovaný povrch si zachováva svoju funkčnosť pri dodržaní intervalu údržbového natierania. Povrchy ošetrované s Argentum 20 musia byť údržbovo ošetrované rovnakým výrobkom, aby si zachovali svoje vlastnosti. Ak je povrch ošetrovaný inými výrobkami, stratí svoje špeciálne vlastnosti.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

TECHNICKÝ LIST ARGENTUM 20 ŠPECIÁLNY HYGIENICKÝ VRCHNÝ NÁTER

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Výstraha! Pri striekaní môžu vznikajúť nebezpečné dýchateľné kvapky. Nevdychujte sprej ani hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT), reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (OIT). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje C (M) IT / MIT (3: 1). Táto farba obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu suchého filmu. Obsahuje chlorid strieborný a OIT.

Výrobca: Tikkurila Oyj • P.O. Box 53, Heidehofintie 2 • FI-01301 Vantaa Finland • Finland, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.