



ZINSSER®B-I-N

Plniaci základný náter a blokátor škvrn na báze šelaku

- Rýchle zasychanie
- Vynikajúca prínavosť ku hladkým a lesklým povrchom
- Zloženie s vysokou krycou schopnosťou blokuje odolné a pretrvávajúce škvrny
- Utesňuje porézne povrchy
- Použitie pri teplotách pod bodom mrazu

ZINSSER® B-I-N

POPIS

Rýchloschnúci prostriedok na blokovanie škvrín a zápachu. Uzatvára nelakované alebo porézne povrchy tak, že vrchné nátery lepšie kryjú.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Odporúča sa použiť na stropy, steny, dvere, obloženie, skrine, nábytok a podobné povrchy, ktoré sa dajú natierať. Použitie v exteriéri je obmedzené iba na bodové natieranie. Dá sa použiť na blokovanie škvrín od vody, mastnoty, hrdze, cigaretového dymu, asfaltu, graffiti a mnoho ďalších typov škvrín. **Interiér:** nové a už natreté sadrokartónové dosky, vytvrdené omietky/nátery na báze cementu, drevo (borovice, jedle, céder, sekvoja), kov (hliník, oceľ, nerezová oceľ, meď), vinyl, PVC, sklolaminát, vytvrdené murivo (štuk, betónové tvárnice, liaty betón, tehly). Blokuje škvrny a pachy vzniknuté v dôsledku poškodenia vodou a požiarom, uzatvára škvrny od tmavých farieb, mastnoty, hrdze, kreozotu, asfaltu, pastelky, rúžu, graffiti, fixiek, hrčíc, pruhov miazgy, triesloviny atď. **V exteriéri:** pred celoplošným základným náterom vodou alebo olejom bodovo natrite pretrvávajúce krvácanie hŕč a pruhov miazgy.

Utesnenie: B-I-N utesňuje nelakované alebo porézne povrchy, aby vrchné nátery lepšie kryli. Vyplňuje a viaže drevené vlákna, čím vytvára hladký, uzavretý povrch s odolnosťou proti smaltu, takže je potrebné menej vrstiev farby. Upozorňujeme, že veľmi porézne povrchy môžu vyžadovať dva nátery a môžu znížiť krytie. **Blokácia škvrín:** B-I-N je dokonalý základný náter, ktorý ničí škvrny interiéru. Jedna vrstva účinne zablokuje škvrny, vrátane škvrín od vody, nikotínu, atramentu, graffiti, pasteliek, fixiek, hrdze a cigaretového dymu tak, že nepreniknú do vrchného náteru. Niektoré škvrny vyžadujú druhú vrstvu. Odporúča sa na trvalé utesnenie silných škvrín od ohňa a vody. B-I-N blokuje cigaretový dym, škvrny a pachy spôsobené požiarom. Taktiež izoluje zápach moču zvierat. B-I-N sa dá použiť v miestach, kde dochádza k náhodnému kontaktu s potravinami. B-I-N sa odporúča sa tiež na utesnenie nikotínových škvrín alebo zápachu po tabaku. **Lesklé povrchy:** lesklé smaltované a bezfarebné nátery, keramické obklady, obloženia, skrine a kovové povrchy sa dajú natrieť základným náterom bez brúsenia alebo odleskovania. Obklady stien: B-I-N sa dá použiť na základný náter dobre priľnutých, neporéznych obkladov stien, aby zakryli vzory/tmavé farby pred maľovaním.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Hustota (g/cm ³):	1,16
Úroveň lesku:	Mat
Hodnota lesku pri 60°:	5-10%
Obsah sušiny váhovo:	49%
Obsah sušiny objemovo:	29%

ČAS SCHNUTIA PRI 20° C/RV 50%

Na dotyk:	20 min
Prelakovateľný:	45 min
Plne vytvrdený:	1-3 dni

ODPORÚČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

80 - 100 µm

ODPORÚČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

25 - 30 µm

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

10 - 12 m²/l

PRAKTIČKÁ SPOTREBA

Praktická spotreba závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu pri aplikácii.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch by mal byť čistý, suchý, zbavený prachu, nečistôt a nadmerného množstva kriedového materiálu, špiny, mastnoty, oleja, vosku, plesne, lepidla na tapety alebo akéhokoľvek znečistenia, ktoré by mohlo narušiť priľnavosť. Pokiaľ si nie ste istý, vždy umyte povrch čpavkovým alebo iným vhodným čistiacim roztokom. Odstráňte všetky zle priľnuté nátery. Okraje pôvodného náteru zbrúste do hladka s povrchom. Zľahka prebrúste odhalené drevo v exteriéri brúsny papierom zrnitosti 80 až 100, aby ste odstránili uvoľnené alebo zvetrané drevené vlákna. Pokúste sa odstrániť všetky škvrny umytím, obrúsením, oškrabaním a pod. Zlikvidujte plesne v exteriéri vhodným prípravkom proti plesni (HG). Odhalené drevo, ktoré bolo vystavené pôsobeniu poveternostných podmienok viac ako 4 týždne je potrebné zľahka obrúsiť alebo prebrúsiť, aby sa odstránili zvetrané drevené vlákna. Plesne v interiéri odstráňte prostriedkom HG odstraňovač plesne. Dôkladne opláchnite. Pokiaľ sa obávajú plesní a hniloby za stenami, pod podlahou, vo ventilačných systémoch alebo na iných neviditeľných miestach, obráťte sa na odborníka, ktorý sa špecializuje na sanáciu plesní a hniloby. Pri komerčných budovách a školách postupujte podľa príslušných pokynov na odstraňovanie plesne.

NÁVOD NA POUŽITIE

Aby bola zaistená homogenita, mali by sa náterové hmoty pred použitím dôkladne premiešať.

PODMIENKY POUŽITIA

Aplikujte pri teplote vzduchu a povrchu medzi -1 a 32°C a relatívnej vlhkosti nižšej ako 70%. B-I-N neaplikujte, pokiaľ je povrchová teplota nižšia ako 3°C pod rosným bodom. Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 12%.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: ŠTETEC

Použite prírodný alebo syntetický štetec. Neriediť.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: VALČEK

Použite nylonový alebo polyesterový valček (8-12mm). Neriediť.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE:

Tryska: 0,01-0,013 palca/tlak: 55-80 barov. Neriediť.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: VZDUCHOVÉ STRIEKANIE:

Tryska 1,5 mm/ tlak 3-4 bar. Neriediť.

ČISTENIE NÁSTROJOV A PRÍPADNÉ ZNEČISTENIE

Rozliate látky a kvapky odstráňte denaturovaným liehom alebo čpavkovým čistiacim prostriedkom. Ihneď po použití umyte aplikačné nástroje v roztoku 1 diel čpavku a 3 diely vody.

POZNÁMKY

Vo väčšine prípadov stačí ako základný náter na väčšinu povrchov iba jedna vrstva. Pokiaľ dôjde k nadmernej absorpcii na veľmi poréznych podkladoch, môže byť potrebná druhá vrstva. Bodový základný náter sa odporúča iba pod vysoko krycími farbami. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď pred lakovaním celý povrch ošetrite základným náterom. Výrobok sa nedoporučuje na celoplošné použitie v exteriéri alebo na použitie na podlahy.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

VOC produkt :	448g/l
VOC zmes :	448g/l
VOC kategória:	A/i
VOC limit:	500 g/l
Bezpečnostné pokyny:	Pozrite si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na plechovke.

SKLADOVATEĽNOSŤ:

3 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnku pri teplote medzi 4 a 27°C.

Dátum vydania: 01/06/2024



Distribútor v ČR: European Aerosols s.r.o.
Vintrovna 196
664 41 Popůvky
Tel.: +420 547 424 700
www.european-aerosols.com
sales-cz@european-aerosols.com

Distribútor v SR: European Aerosols s.r.o.
Juzná trieda 48
040 01 Košice
Tel.: +421 55 7288551, +421 903 626 900
www.european-aerosols.com
sales-sk@european-aerosols.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

WWW.ZINSSER.SK