



EXTRA WEISS FARBE 012

Biela vnútorná farba

Oblasť použitia: Farba na báze vodnej disperzie akrylátovej živice do vnútorného prostredia. Ideálna ako prvý náter na stierky, sadrové omietky, vápenno-cementové omietky a sadrokartón. Je vhodná ako základný aj ako penetračný náter na úpravu podkladu.

Vlastnosti:

- Stupeň žltnutia: 0,6%
- Vysoká výdatnosť
- Ekologická
- Do vnútorného prostredia
- Výborná krycia schopnosť
- Paropriepustný
- biela

Spracovanie:



Technické údaje		
Číslo výrobku	2000951510	2000955600
Druh obalu		
Množstvo v balení	5 l/balenie	15 l/balenie
Množstvo na palete	80 kusov/paleta	33 kusov/paleta
Farba	Biela	
stupeň lesku	matná	
Hustota	cca 1,6 g/cm ³	
Spotreba	cca 0,085 l/m ² /náter	
Čas schnutia	cca 4 hod. (pri teplote +20 °C)	
Belosť	91 %	

Materiálové zloženie:

- Minerálne plnivá
- Aditíva
- Titánová beloba
- Voda
- Polymérna disperzia

Podmienky spracovania: Pri teplote od +5°C do +25°C

Typ podkladu:

Vápenno-cementové omietky: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302
Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302
Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302
Betón, oceľobetón: upraviť prípravkom GRUND-W 301
Stierky: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302

Príprava podkladu: V závislosti od druhu a nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND W 301 alebo GRUND SG 302. Úpravu podkladu penetračným prípravkom vykonať pred začatím maľovania. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať (okná, okenné rámy, dvere atď.) je nutné pred aplikáciou prípravku zakryť. Pred natieraním musí byť povrch suchý. Vápenno-cementové omietky natierať po min. 28 dňoch, sadrové omietky po min. 14 dňoch od aplikácie. Sadrové stierky po min. 3 dňoch, polymérové po min. 2 dňoch schnutia.

Príprava výrobku: riediť max. 20% vody

Spracovanie: Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením.



EXTRA WEISS FARBE 012

Biela vnútorná farba

Pokyny k spracovaniu:	Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.
Zvlášť dôležité:	<p>Počas práce je dôležité miestnosť vetrať, avšak chrániť pred prievanom a rýchlym vysychaním. Farbu nanášať kontinuálne v celej ploche bez prestávok, aby sa po vyschnutí zabránilo viditeľným miestam napájania náterov.</p> <p>Na jednu pohľadovú plochu nanášať farbu vždy rovnakej výrobnéj šarže.</p> <p>Ďalšiu vrstvu farby nanášať minimálne po 6 hodinách od aplikácie prvého náteru.</p> <p>Niektoré poveternostné podmienky (vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nízka teplota) môžu predĺžiť čas schnutia náteru.</p> <p>Náradie bezprostredne po ukončení prác umyť čistou vodou.</p>
Skladovanie:	max. 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v pôvodnom uzavretom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, mimo zdrojov tepla a mrazu.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.