



GRUND SK 313

Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady

Oblasť použitia: Koncentrovaný penetračný náter na úpravu podkladu pred aplikáciou omietok, sadrových lepidiel a anhydritových stierok.
Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, uľahčuje aplikáciu omietok, poterov ako aj sadrových lepidiel.

- Vlastnosti:**
- Vodoodolná
 - Paropriepustný
 - Zvyšuje priľnavosť omietok, lepidiel a stierok
 - Uľahčuje aplikáciu omietok, lepidiel a stierok
 - Reguluje nasiakavosť podkladu
 - Koncentrovaný

Spracovanie:



| Technické údaje | |
|--------------------|---------------------------------|
| Číslo výrobku | 2000953409 |
| Druh obalu | |
| Množstvo v balení | 15 kg/balenie |
| Množstvo na paletu | 24 kusov/paleta |
| Farba | Green |
| Spotreba | cca 0,12 kg/m ² |
| Čas schnutia | cca. 2 hod (pri teplote +20 °C) |
| Čas tuhnutia | cca 12 hod |
| pH | cca 7 |

Výrobok vyhovuje: • Výrobok nie je stavebný výrobok a nepotrebuje vyhlásenie o parametroch.

- Materiálové zloženie:**
- Aditíva
 - Pigmenty
 - Voda
 - Vodná disperzia akrylového polyméru

Podklad: Podklad znečistený antiadhéznymi prípravkami (oleje, mazivá atď.) umyť vodou so saponátom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky priľahlé stavebné prvky a povrchy.

Typ podkladu:
Betón, oceľobetón: Riediť v závislosti od nasledovných realizačných prác
Tehlové murivo: Riediť v závislosti od nasledovných realizačných prác
Staré potery: Riediť v pomere 1:1
Plochy napadnuté plesňami: Najprv očistiť prípravkom SEPTOBUD 1008, následne aplikovať zriadený penetračný prípravok
Povrchy s trhlinami alebo chýbajúcimi časťami: Použiť opravnú maltu v závislosti od typu podkladu, následne aplikovať zriadený penetračný náter

Príprava výrobku: V závislosti od použitia riediť vodou v pomere: veľmi nasiakavý podklad 1:1 (G-SK:voda), mierne nasiakavý podklad 1:2, slabo nasiakavý podklad 1:3

Spracovanie: Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Čas schnutia pri vhodných podmienkach je minimálne 2 hodiny.



GRUND SK 313

Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady

| | |
|-------------------------------|---|
| Podmienky spracovania: | Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí. |
| Poznámky: | Nemiešať s inými materiálmi |
| Skladovanie: | Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C. |
| Všeobecné informácie: | Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu. |