



HYDROPHOB W 1010

Hydrofobizačný transparentný náter

Oblasť použitia:

Prípravok je určený na povrchovú hydrofobizáciu nasiakavých povrchov stavebných prvkov v interiéri a exteriéri.

Navrhnuté na ochranu fasády pred prenikaním dažďovej vody a agresívnych látok.

Vhodný na minerálne, vápenno-cementové, vápenné a sadrové omietky, obklady z kameňa, betón a terazzo, dekoratívne prvky zo sadry, nátery (silikátové, silikónové a akrylátové), steny z lícových tehál, klinker tehál, pálených a silikátových tehál, na keramické obklady a dlažbu, cementovláknité dosky atď.

Po vyschnutí tvorí v podklade paropriepustnú vrstvu, ktorá znižuje absorpciu vody, chráni pred mrazom a kryštalizáciou solí, zamedzuje usádzaniu nečistôt a biologickej agresii.

Vlastnosti:

- Jednoduché použitie
- Paropriepustný
- Znižuje absorpciu vody
- Znižuje usadzovanie nečistôt
- Mrazuvzdorný
- Vodoodolná
- Účinné
- Hydrofóbny

Spracovanie:

Technické údaje		
Číslo výrobku	2000692485	2000579161
Druh obalu		
Množstvo na palete	12 ks./pal.	120 ks./pal.
Čas spracovateľnosti - Tip	Prípravok sa nanáša štetcom alebo valčekom, pri väčších plochách striekaním pokiaľ podklad nie je nasýtený. Aplikovať minimálne dvakrát. Ďalšia vrstva sa nanáša, keď prípravok nasiakne a povrch vyzerá opticky sucho. Pri znečistení okien alebo dverí čo najskôr očistiť vodou. Impregnované povrchy chrániť až pokiaľ prípravok nezaschne. Doba dosiahnutia plného hydrofóbneho účinku je približne 7 dní po aplikácii prípravku. Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.	

Materiálové zloženie:

- Voda
- Funkčná emulzia polysiloxánu

Podmienky spracovania:

Počas spracovania a schnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C.

Pokyny k spracovaniu:

Prípravok sa nanáša štetcom alebo valčekom, pri väčších plochách striekaním pokiaľ podklad nie je nasýtený. Aplikovať minimálne dvakrát. Ďalšia vrstva sa nanáša, keď prípravok nasiakne a povrch vyzerá opticky sucho.

Pri znečistení okien alebo dverí čo najskôr očistiť vodou. Impregnované povrchy chrániť až pokiaľ prípravok nezaschne.

Doba dosiahnutia plného hydrofóbneho účinku je približne 7 dní po aplikácii prípravku.

Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.

Skladovanie:

Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.



KREISEL®

HYDROPHOB W 1010

Hydrofobizačný transparentný náter

Všeobecné informácie:

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.