



## PROFESSIONAL FARBE 013

Akrylátová vnútorná farba - biela, strojová

**Oblasť použitia:** Farba najvyššej kvality na báze špeciálnych polymérov určená na mechanické nanášanie (striekaním) vo vnútornom prostredí. Ideálna ako prvý náter na stierky, sadrové omietky, vápenno-cementové omietky a sadrokartón. Vhodná taktiež ako konečná vrstva v bytových a verejných priestoroch atď. Je vhodná ako základný aj ako penetračný náter na úpravu podkladu.

**Vlastnosti:**

- Aplikácia striekaním
- Vysoká výdatnosť
- Vysoká krycia schopnosť
- Ekologická
- Do vnútorného prostredia
- Má hygienický atest
- Paropriepustný

**Spracovanie:**



Technické údaje	
Číslo výrobku	2000550724
Druh obalu	
Množstvo v balení	18 l/balenie
Množstvo na palete	33 kusov/paleta
Farba	Biela
stupeň lesku	matná
Hustota	cca 1,42 g/cm <sup>3</sup>
Spotreba	0,1 l/m <sup>2</sup>
Čas schnutia	6 hodín (pre jednu vrstvu pri teplote +20 °C)
Trieda obrusovania za mokra	Trieda 3 (STN EN 13300)

**Materiálové zloženie:**

- Minerálne plnivá
- Aditíva
- Titánová beloba
- Polymérna disperzia

**Podklad:** V závislosti od druhu a nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND W 301 alebo GRUND SG 302. Úpravu podkladu penetračným prípravkom vykonať pred začatím maľovania. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať (okná, okenné rámy, dvere atď.) je nutné pred aplikáciou prípravku zakryť. Pred natieraním musí byť povrch suchý. Vápenno-cementové omietky natierať po min. 28 dňoch, sadrové omietky po min. 14 dňoch od aplikácie. Sadrové stierky po min. 3 dňoch, polymérové po min. 2 dňoch schnutia. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.

**Typ podkladu:**

**Vápenno-cementové omietky:** aplikovať penetračný náter GRUND SG 302  
**Sadrová omietka:** aplikovať penetračný náter GRUND SG 302  
**Sadrokartón:** aplikovať penetračný náter GRUND SG 302  
**Sadra:** aplikovať penetračný náter GRUND SG 302  
**Betón:** upraviť prípravkom GRUND-W 301  
**Keramicke a silikátové murovacie prvky:** upraviť prípravkom GRUND-W 301



## PROFESSIONAL FARBE 013

Akrylátová vnútorná farba - biela, strojová

<b>Príprava výrobku:</b>	Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.
<b>Spracovanie:</b>	Výrobok je určený predovšetkým na nanášanie striekaním.
<b>Podmienky spracovania:</b>	Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu.
<b>Poznámky:</b>	<p>Počas práce je dôležité miestnosť vetrať, avšak chrániť pred prievanom a rýchlym vysychaním. Farbu nanášať kontinuálne v celej ploche bez prestávok, aby sa po vyschnutí zabránilo viditeľným miestam napájania náterov.</p> <p>Na jednu pohľadovú plochu nanášať farbu vždy rovnakej výrobnéj šarže.</p> <p>Farba nie je predurčená na ručné nanášanie štetcom alebo valčekom.</p> <p>Ďalšiu vrstvu farby nanášať minimálne po 6 hodinách od aplikácie prvého náteru.</p> <p>Niektoré poveternostné podmienky (vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nízka teplota) môžu predĺžiť čas schnutia náteru.</p> <p>Náradie bezprostredne po ukončení prác umyť čistou vodou.</p>
<b>Skladovanie:</b>	max. 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v pôvodnom uzavretom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, mimo zdrojov tepla a mrazu.
<b>Všeobecné informácie:</b>	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.