

UNILEP D418rozpušťaďové polyuretánové lepidlo
na lepenie PVC, kože, gumeny a textílií

Kontaktné lepidlo na báze roztoku polyuretánového kaučuku v organických rozpušťaďoch. Môže byť použité ako jedno alebo dvojzložkové lepidlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vr. 3/30 ot. (ISO R2555)	650 - 1400 mPas
Sušina (ISO 1625)	14 - 20%
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie	3 - 5 min.
Otvorená doba pre kontaktné lepenie	5 - 8 min.
Aktivačná teplota pre tepelnú reaktiváciu	70 - 90 °C
UNILEP D418 ako dvojzložkové lepidlo:	
pomer s tvrdidlom LEABOND SBS	20: 1 - 18: 1

**OBLASŤ POUŽITIA**

Unilep D418 sa používa v obuvníctve (na lepenie PVC alebo kože ku gume, PVC a TPE), na lepenie koženky a kože alebo textílií na nasiakavé i nenasiakavé povrchy (čalúnenie, autočalúnenie, lepenie a gumotextilné opravy, lepenie a opravy výrobkov z mäkkého PVC). Lepí koženku, kožu, gumu, PVC, polyester, plexisklo, polyuretánové peny apod. Spoje odolávajú teplotám od -30 °C do +80 °C a sú odolné zmäčkovadlám. Pre dosiahnutie lepšej teplotnej (do +110 °C) a chemickej odolnosti a vyššej pevnosti spoja je možné použiť UNILEP D418 ako dvojzložkové lepidlo s prídavkom tvrdidla LEABOND SBS.

NÁVOD NA POUŽITIE

Lepidlo môže byť použité ako kontaktné s krátkou otvorenou dobou alebo ako tepelne aktivovateľné lepidlo. Kontaktné lepenie (napr. lepenie koženky na nasiakavé podklady): Na obidve suché, očistené a odmastené lepené plochy naniesieme pomocou stierky alebo štetca alebo striekacou pištoľou tenkú vrstvu lepidla. Necháme asi 3-5 min. zavädnúť a potom lepené plochy spojíme a zaťažíme. Maximálnu pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách.

Pre dvojzložkové lepenie sa použije kombinácia 20 dielov lepidla + 1 diel tvrdidla. Ako tvrdidlo sa používa LEABOND SBS. Doba spracovateľnosti dobre premiešanej zmesi je okolo 8-10 hod.

Tepelná aktivácia (napr. výroba obuvi alebo lepenie dvoch nenasiakavých hmôt k sebe): Lepidlo sa naniesie na jeden alebo na oba lepené materiály a ponechá sa úplne uschnúť. Teplota sušenia nesmie prekročiť 50 °C. Ak je použité lepidlo v zmesi s Leabondom SBS je nutné najneskôr do 8 hodín vykonať reaktiváciu a prilepenie oboch plôch k sebe.

V prípade lepenia jednozložkovým lepidlom je reaktivácia možná aj po niekoľkých dňoch. Reaktivácia prebieha pri 70 - 90 °C za súčasného pôsobenia tlaku na lepené materiály. Tým dôjde k zlepeniu plôch. Na prípadné riedenie alebo očistenie pracovných pomôcok odporúčame použiť Riedidlo D418.

UPOZORNENIE :

NEBEZPEČENSTVO: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať ospalosť alebo závraty.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE, PRVÁ POMOC: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo štítok výrobku. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte vdychovaniu pár / aerosólov. Používajte iba vo vonkajších alebo v dobre vetraných priestoroch.

STACHEMA CZ s.r.o.
 Divízia Priemyslové lepidlá
 Pod Sídlištem 3, 636 00 Brno
 tel.: +420 548 216 591
 brno@stachema.cz
 www.stachema.cz

UNILEP D418rozpušťačové polyuretánové lepidlo
na lepenie PVC, kože, gumeny a textílií

Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Odstráňte obsah / obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.

Obsahuje: acetón, etylacetát. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo dodávame v plechových nádobách po 0,5 l, 1 l, 10 l, 25 l a v sudoch po 200 l.

Skladujte v tesne uzatvorených originálnych obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplote +5 °C do +28 °C. Takto uskladnené lepidlo má 24 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby.

Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.

Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla.

ZÁRUČNÁ DOBA

Do dátumu uvedeného na obale pri dodržaní skladovacích podmienok.

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov: www.stachema.sk

Dátum revízie: 2.9.2021 (Vydáním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

ISO 9001

Distribútor v SR:

STACHEMA Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka, SR
Tel.: 00421-2-45985500
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk

STACHEMA CZ s.r.o.
Divízia Priemyslové lepidlá
Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno
tel.: +420 548 216 591
brno@stachema.cz
www.stachema.cz