

Technické informace - Alkyton spreje



Vysoce kvalitní syntetický lak, který umožňuje rychle a efektivně opravovat škrábance a poškození nátěru na lakovaných površích. Brání korozi. Je ideální k opravě škod, které vznikly během montáže a údržby, ale také pro aplikace na obtížně přístupných místech, např. ve výklencích nebo na zábradlí.

U rozsáhlých oprav doporučujeme použít natírací e-mail DUPLI-COLOR Alkyton.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní syntetický lak
- Rychleschnoucí
- Vhodný k opravě předmětů v interiéru i exteriéru
- Dobré krycí a plnicí vlastnosti
- Zabraňuje tvorbě koroze
- Barevně stálý
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV-záření
- Velmi dobrý rozstřík vhodný pro hladké povrchy
- Vynikající přilnavost

Fyzické a chemické vlastnosti

- **Základ:** Alkydvá pryskyřice
- **Barva:** různé (Iron Mica, RAL)
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Stupeň lesku:** při úhlu měření 60° - DIN 67530
Odstíny vysoký lesk: 85-95 jednotek lesku
Odstíny polomat: 30-35 jednotek lesku
Odstíny mat: 10-15 jednotek lesku
Iron Mica: neměřitelná kvůli jejímu drsnému povrchu
- **Účinnost:**
V závislosti na stavu a barvě podkladu stačí 150 ml na cca. 0,5 - 0,8 m²
- **Doba schnutí (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%):**
Odolný na prach: po 30 minutách (Iron Mica po 20 minutách)
Suchý na dotek: po cca 4 hodinách (Iron Mica po 2 hodinách)
Vytvrzený / přelakovatelný: po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na teplotě okolí, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy.
- **Teplotní odolnost:** odolný do 80°C
- **Likvidace odpadu:** Do recyklačního koše vkládejte pouze prázdné plechovky. Plechovky se zbytky barvy odkládejte do speciálního likvidačního odpadu.
- **Skladování:** při zajištění vhodných skladovacích podmínek až 10 let (teplota 10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
- **Balení:** plechovky s objemem max. 150ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) - pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava:

- Povrch k nalakování musí být čistý, zbaven tuku a suchý.
- Odstraňte volné části staré barvy a rzi a poté lehce posypte pískem a zdrsňte.
- Nechte schnout 1-2 hodiny.

Lakování:

- Zakryjte místa, která nemají být nalakovaná.
- Před použitím protřepejte plechovku 2-3 minuty.
- Barvu a kompatibilitu laku nejdříve vyzkoušejte na nenápadném místě.
- Stříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev v intervalech 2 minut.
- Občasným protřepáním v průběhu použití se vyhnete usazování pigmentových částic v barvě, které způsobuje barevné odchylky.
- Přelakovatelný do 2 hodin nebo po 24 hodinách.

- **Nepřetírejte akrylovými barvami - ani po vytvrzení!**

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Dne 5. července 2018

Toto vydání nahrazuje všechny dříve vydané verze.

Datum tisku: 03.09.2021

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com