

T-REX LEPIDLO BIELE

T-REX Lepidlo biele je mimoriadne pevné a pružné lepidlo s okamžitou fixáciou lepených častí. Lepidlo na báze hybridných polymérov s výbornou príľnavosťou na väčšinu podkladov. Vytvára vysoko pevný a trvalo pružný spoj s nosnosťou až 35 kg/cm².

Technické údaje:

Báza	hybridný polymér
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	vlhkostný
Otvorený čas (*) (20°C/65% r.v.)	cca 5 min.
Rýchlosť vytvrdzovania (*) (20°C/65% r.v.)	3 mm/24 hod
Tvrdosť (DIN 53505)	65 ±5 Shore A
Špecifická hmotnosť (DIN 53479)	1,47 g/ml
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí)	-40°C až +90°C

(*) tieto hodnoty sa môžu meniť podľa aktuálnych podmienok pri aplikácii ako je teplota, vlhkosť alebo povaha podkladu



Charakteristika:

- vysoká počiatočná príľnavosť
- výborná príľnavosť na väčšinu povrchov
- ľahko sa nanáša
- lepí a tesní väčšinu bežných materiálov
- po vytvrdnutí pevné a trvalo pružné
- bez zápachu, neobsahuje škodlivé látky
- pretierateľné väčšinou farieb
- príľne na mokrý podklad
- pre interiér aj exteriér
- vodeodolné a vodotesné
- v priebehu vytvrdzovania nestráca svoj objem

Príklady použitia:

- vzájomné lepenie bežných materiálov v domácnosti
- lepenie a tesnenie častí automobilov, karavanov a pod.
- lepenie zrkadiel priamo na reflexnú vrstvu
- tesnenie odpadov a sanitárneho vybavenia

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: tuba 25ml

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky obvyklé povrchy ako kovy, drevo, sklo, a plasty a pod. (okrem PP, PE, PTFE, silikón a asfalt)

Odporúčame vždy vopred vyskúšať príľnavosť lepidla na podklad.

Pracovný postup:

Stav povrchu: čistý, suchý bez mastnoty a prachu

Príprava: Odskrutkujte uzáver a jeho druhou stranou prepichnete plombu tuby. Po skončení práce tubu ihneď dôkladne uzatvorte originálnym uzáverom

Nanášanie: aplikujte v bodoch alebo pruhoch na jeden z podkladov a ihneď lepené časti spojte a pevne stlačte.

Vytvrdenie: väčšinu bežných častí nie je potreba pri vzájomnom lepení fixovať. Lepidlo má vysokú počiatočnú pevnosť.

K úplnému vytvrdnutiu spoja dochádza po 24 hod.

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Čistenie: Pred vytvrdnutím je možné čistiť acetónom alebo

White Spirit (lakový benzín), po vytvrdnutí mechanicky a

Odstraňovačom silikónu Soudal.

Poznámky:

- Pri lepení zrkadiel odporúčame použiť v kombinácii s obojstrannou samolepiacou páskou o hrúbke 1-2 mm.
- V prípade vzájomného lepenia nesavých podkladov sa doba úplného vytvrdnutia môže predĺžiť až na niekoľko dní.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať.