

ZINKOVÝ OPRAVNÝ SPREJ

MPT TECH™ Zinkový opravný sprej

je rýchlo schnúci lak, zabezpečujúci ochranu proti korózii čerstvo obrúsených alebo rezaných materiálov. Je vhodný na opravné práce pozinkovaných častí a dielov. Vytvára hladký lesklý film bez pórov, odolávajúci teplote až 300 °C. Vďaka farebnej zhode pôsobí oprava korozívnej ochrany jednoliato. Má vynikajúcu elektrickú vodivosť podporujúcu elektrické zváranie. Je pretierateľný. Vhodný do interiéru a exteriéru.

Oblasti použitia

Používa sa v oceliarskej, továrenskej a strojárnskej výrobe, výrobe zariadení, strojov, nástrojov, dopravných prostriedkov, výrobe karosérií, v remeselnej výrobe a v mnohých ďalších oblastiach. MPT TECH™ Zinkový opravný sprej je vhodný na studené zinkovanie kovov ako aj opravy poškodených zinkových povrchov (napr. vrty, zvárané, rezané miesta).

Vlastnosti produktu

- farebná zhoda s pozinkovanými povrchmi
- odolnosť voči oteru a vonkajším vplyvom
- príľnavosť na široké spektrum kovov
- vynikajúca elektrická vodivosť
- výborná krycia schopnosť
- tepelná odolnosť až +300 °C
- 72 % zinkového podielu
- prelakovateľný
- rýchlo schnúci
- lesklý povrch

Návod na použitie

Povrch musí byť suchý, čistý a dôkladne zbavený masntoty, mazu a silikónu. Zvary odporúčame očistiť ocelovou kefou, resp. brúsnym papierom alebo brúsiacim zariadením. Voľne usadenú hrdzu mechanicky odstráňte. Pred použitím pretrepávajte 2-3 minúty. Na správne pripravené povrchy nanášajte zo vzdialenosti 20 - 30 cm (sprej držte čo najviac zvisle) v ucelených pásoch a tenkej vrstve. TIP: Odporúčame začínať a končiť nástrek mimo podklad, dosiahnete tak rovnomerné nanesenie a eliminujete kvapky na okrajoch. Odporúčame naniesť dve vrstvy. Ak je to potrebné, nanášajte každú ďalšiu vrstvu vždy v kolmom smere na predchádzajúci smer nástreku. V prípade potreby sa dá opravný nástrek ihneď odstrániť pomocou syntetického riedidla S6006 alebo S6001. Po aplikácii trysku vyčistite (otočte nádobu dnom nahor a prestrieknite), predídete tak upchatiu.



Technické údaje:

Balenie:	FE dóza 400ml
Farba:	Zinková lesklá
Konzistencia:	Aerosól
Skladovanie:	Od +5°C do +25°C, hraniť pred priamym slnečným žiarením
Tepelná odolnosť pri preprave:	- 15 °C
Výdatnosť 400 ml nádoby:	Cca. 2-3 m ²

Schnutie pri 25°C a relatívnej vlhkosti vzduchu <75%:


- Cca. 15 min - nelepí sa prach
- Cca. 30 min - na dotyk suché, možnosť naniesť ďalšiu vrstvu
- Cca. 12 hod – vytvrdnuté

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.



do
300°C

72%
zinok



výdatnosť
2-3 m²

LESKLÝ



**RÝCHLO
SCHNÚCI**